

**Элакор-ЭД Шпатлевка-2К БП** - [двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка](#), не пигментированная.  
(ТУ 20.30.22-015-18891264-2018).  
Естественный цвет – около RAL1013.

**Состав:** эпоксидная смола, отвердитель, функциональные добавки.

|                 |           |   |           |   |                           |
|-----------------|-----------|---|-----------|---|---------------------------|
| <b>Фасовка:</b> | Комп. «А» | + | Комп. «Б» | = | <b>Комплект</b>           |
|                 | 25,6кг    | + | 3,2кг     | = | <b>28,8кг</b>             |
|                 | 60,8кг    | + | 7,6кг     | = | <b>68,4кг</b>             |
|                 | 12,8кг    | + | 1,6кг     | = | <b>13,6кг (под заказ)</b> |

**Хранить и транспортировать при температуре** от 0° до +25°С.  
Гарантийный срок хранения в таре производителя – 12 мес.

## Важные преимущества.

- Отсутствие усадки, возможность укладки практически любой толщиной.
- Может применяться для изготовления полимербетона.
- В момент нанесения отсутствует запах.
- Хорошо заполняет дефекты поверхности.

## 1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

### Назначение.

- Заделка отдельных дефектов основания: раковин, выбоин, трещин, компенсационных швов и т.п. - при устройстве эпоксидных полов и покрытий.
- «Выглаживание» – устранение мелких дефектов и шероховатости поверхности – под эпоксидные полы и покрытия.
- Устройство примыканий, плинтусов, стыков и т.п.

**Для поверхностей:** бетон, пескобетон (бетонные полы, мозаичный бетон, брекчия, бетонная плитка и т.п.); цементные наливные полы; натуральный и искусственный камень, шифер, кирпич и другие минеральные поверхности.

**Для эксплуатации:** внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно).

### Объекты применения.

- Склады (в т.ч. агрессивных веществ), ангары, холодильники, морозильники.
- Производственные цеха практически любых отраслей промышленности.
- Объекты Топливо-энергетического комплекса, объекты Росатома.
- Гаражи, паркинги, автомойки, автосервисы, ремонтные мастерские, СТО.
- Торговые, выставочные, спортивные залы; жилые, общественные, административные здания.
- Объекты С/Х назначения: птицефермы, инкубаторы, коровники, свинарники и т.п.
- Резервуары, технические бассейны, отстойники, очистные сооружения.

## 2. ПРИМЕНЕНИЕ

### Условия нанесения.

- Влажность поверхности не более 4мас.%. Относительная влажность воздуха - не более 80%.
- На нижних этажах обязательна гидроизоляция бетона (бетонной плиты) от подпора (подсоса) воды снизу.
- Температура поверхности не менее чем на 3°С выше точки росы.
- Температура воздуха и поверхности: от +5°С до +25°С.
- Температура материала: от +10°С до +20°С.

### Подготовка поверхности.

Для всех поверхностей: удалить старые покрытия, замасленные участки, загрязнения и т.п

#### 1. Бетонные и пескобетонные полы.

Удалить: цементное молоко (новый бетон), ослабленный верхний слой (старый бетон) - с помощью мозаично-шлифовальной машины или пескоструйной (дробеструйной) очисткой. **Основная цель – открыть поры бетона.**

#### 2. Бетонные стены, потолки, конструкции, изделия.

Поверхность зачистить пескоструйной (дробеструйной) обработкой или химической очисткой (Элакор-МБЗ) для удаления цементного молока и ослабленного верхнего слоя.

#### 3. Поверхности камня, кирпича, шифера и т.п. – очистить жесткой пластиковой щеткой.

### Нанесение *(более подробно см. в инструкциях на конкретное покрытие).*

Компоненты Шпатлевки в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется.  
Соотношение компонентов указано на этикетке компонента «А».

**Если используется не полный комплект, сначала тщательно перемешайте компонент «А», и только после этого отлейте нужное количество. Для дозировки компонентов «А» и «Б» обязательно использовать весы.**

Компоненты смешивать миксером для красок, частота вращения 400-600об/мин.

Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3 мин. При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1 мин.). Тщательно перемешайте по всему объему тары, 3-4 мин.

- Следите, чтобы перемешивался весь объем материала, и не было «мертвых зон» у дна и стенок тары.
- Если Вы используете шпатлевку с песком, сразу после перемешивания компонентов А и Б добавьте песок, тщательно перемешайте.
- После смешивания Состав **СРАЗУ вылить на поверхность и распределить**.
- Категорически запрещается оставлять смешанный материал в таре!

Время работы со смешанным материалом, вылитым на поверхность – не более 30 минут.

**ВАЖНО!** Не соскребайте остатки состава со стенок и дна тары.

**Шпатлевать поверхность можно как «чистой» Шпатлевкой, так и её смесью с песком.**

Толщина нанесения за один слой:

- при использовании «чистой» Шпатлевки – **не более 3 мм**;
- при наполнении Шпатлевки песком (в массовом соотношении 1:1 и более) – **не более 5 мм**.

Используйте чистый сухой песок без пыли (кварцевый, мраморный и т.п.). Наиболее удобная фракция – 0,1-0,4 мм. Если размер дефектов поверхности большой, можно использовать более крупную фракцию песка.

Соотношение по объему:

для выравнивания поверхности - 0,5-1,0 части песка на 1 часть Шпатлевки.

для заделки дефектов – 2-4 части песка на 1 часть Шпатлевки.

**Способы нанесения:** плоские шпатели.

**Очистка инструмента.** Не отвержденную Шпатлевку можно удалить при помощи растворителей: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п. Отвержденную Шпатлевку можно удалить только механическим способом.

### Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Шпатлевки запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению Шпатлевки следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Шпатлевки на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.

Не выливать жидкую Шпатлевку в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации Шпатлевка утилизируется как твердые бытовые отходы.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя                                                                                                                      | Значение  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Соотношение компонентов А:Б, по массе<br><b>Внимание!</b> Соотношение может меняться. Точное соотношение указано на этикетке компонента «А». | 8 : 1     |
| Массовая доля нелетучих веществ (ГОСТ 31939-2012), %, не менее                                                                               | 99        |
| Плотность смеси А+Б, кг/л                                                                                                                    | 1,60±0,05 |
| Жизнеспособность при температуре 20,0±2,0 °С мин, не менее                                                                                   | 30        |
| Время высыхания при температуре (20,0±2,0) °С до степени 3 (ГОСТ 19007), час, не более                                                       | 8         |
| Адгезия к стеклу (ГОСТ 15140), балл, не более                                                                                                | 1         |
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20.0±2.0) °С, час, не менее                                                | 48        |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ксилола при температуре (20.0±2.0) °С, час, не менее                                             | 48        |
| Стойкость пленки к статическому воздействию бутилацетата при температуре (20.0±2.0) °С, час, не менее                                        | 24        |

**Класс пожарной опасности** шпатлевок Элакор-ЭД – КМ2.

### Химическая стойкость.

Отвержденная эпоксидная Шпатлевка Элакор-ЭД стойка к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

**Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.**