

Элакор-ЭД Клей для Каменного Ковра – тиксотропное связующее повышенной УФ-стойкости для каменной крошки, песка, галечника и т.п.; эпоксидное двухкомпонентное. (ТУ 20.30.22-015-18891264-2018).

Состав: эпоксидная смола, отвердитель, функциональные добавки.

Фасовка: (пластик. канистры): «А» 18,2кг + «Б» 10кг = **Комплект 29,0кг.**

Под заказ: «А» 9,1кг + Комп. «Б» 5кг = **Комплект 14,5кг.**

Образец-Пробник: 0,91+0,5 = **1,41кг**

Хранить и транспортировать при температуре от 0° до +25°С.

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 8 мес.

Важные преимущества.

- Высокая светостойкость, УФ-стойкость, атмосферостойкость.
- Тиксотропные свойства - связующее «обволакивает» поверхность наполнителя и не стекает с поверхности, что обеспечивает минимальный расход материала.
- Высокая прочность склейки частиц наполнителя
- Высокая износостойкость.
- Высокая химическая стойкость.
- Отсутствует запах растворителей при нанесении.

1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение.

Устройство каркасных* покрытий и изделий с использованием минеральных и других наполнителей:

- естественный и окрашенный кварцевый песок, окатанный и не окатанный;
- речной и морской галечник, гравий;
- отсе́вы гранита и мрамора и т.п.

* **Каркасное покрытие** – покрытие, в котором частички наполнителя «склеены» между собой связующим, но промежутки между частицами НЕ заполнены связующим.

Для поверхностей:

- Бетон или пескоцементная стяжка, марочная прочность не менее М200.
- Другие минеральные основания: кирпич, камень и т.п.
- ВОЗМОЖНО нанесение на металлические и деревянные основания – обращайтесь за Консультацией.

Для эксплуатации: внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе.

Объекты применения.

- Дорожки и площадки на открытом воздухе и в помещениях.
- Декоративные покрытия и изделия на основе цветных кварцевых песков, цветного галечника и т.п.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

Требования к поверхности

- Марочная прочность бетона – не менее М200.
- Выдержка нового бетона после укладки – не менее 28сут при нормальных условиях твердения.
- Влажность Поверхности – не более 4 масс. %.
- Поверхность не должна содержать масло, жир, моющие средства, краску, покрытия, битум и т.п.
- Бетонная стяжка должна быть отсечена от вертикальных поверхностей демпфер-прокладкой.
- Поверхность должна быть огрунтована эпоксидным грунтом «Элакор-ЭД»

Условия нанесения.

- Температура Поверхности и температура воздуха: оптимальная: +15°С...+22°С; допустимая: +5°С...+22°С.
- Температура материалов: оптимальная от +15°С до +20°С; допустимая: +10°С...+20°С.
- Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё - не более 80%.
- Температура Поверхности выше точки Росы не менее чем на 3°С.

Нанесение.

Подготовка поверхности.

Очистить Поверхность - удалить рыхлый верхний ослабленный слой (для старого бетона), цементное молоко (для нового бетона), слой железнения, топпинг, грязь, масло, старую краску и т.п.

Способы очистки: - мозаично-шлифовальная машина с алмазными или корундовыми сегментами;

- пескоструйная или дробеструйная очистка.

Основная задача - открыть поры бетона.

Подготовка материала.

Компоненты Связующего в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется.

Соотношение компонентов указано на этикетке компонента «А».

Если используется не полный комплект, сначала тщательно перемешайте компонент «А», и только после этого отлейте нужное количество. Для дозировки компонентов «А» и «Б» обязательно использовать весы.

Компоненты смешивать миксером для красок, частота вращения 400-600об/мин.

Смешивать в дополнительной Таре.

- Вылить комп. «А» в Тару.

- При перемешивании постепенно влить комп. «Б», мешать до полностью однородного состояния, 3-4 мин.

- Следите, чтобы перемешивался весь объем материала, и не было «мертвых зон» у дна и стенок Тары.

Для небольших объёмов:

- Добавьте Наполнитель, перемешайте до однородного состояния, чтобы весь Наполнитель был смочен Связующим.

Для БОЛЬШИХ объёмов:

- В инерционную бетономешалку («груша») загрузить требуемое количество Наполнителя, включить перемешивание, добавить **заранее смешанные** компоненты «А» и «Б». Перемешать до полного и равномерного смачивания Наполнителя.

ВАЖНО! Готовый состав **СРАЗУ** вылить и распределить по поверхности.

В зависимости от фракции наполнителя: на 1 весовую часть Связующего – 10-25 весовых частей Наполнителя.

Чем больше фракция Наполнителя, тем меньше Наполнителя относительно Связующего.

Время работы с Готовым составом, вылитым на поверхность – не более 40 минут.

ВАЖНО! Не соскребайте остатки связующего со стенок и дна тары.

Очистка инструмента. Не отвержденное связующее можно удалить при помощи растворителей: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п. Отвержденное связующее можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Связующего запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению Связующего следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материалов на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.

При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Не выливать жидкое Связующего в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации Связующее утилизируется как твердые бытовые отходы.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элакор-ЭД Клей для Каменного Ковра.

Наименование показателя	Значение
Соотношение компонентов А:Б, по массе: Внимание! Соотношение может меняться. Точное соотношение указано на этикетке компонента «А».	100:55
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %	100
Плотность готовой смеси (А+Б), кг/л	1,06±0,02
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, час, не более	8
Внешний вид пленки	твердая, гибкая, глянцевая, однородная
Адгезия к стеклу	1 балл
Стойкость пленки к статическому воздействию: воды ксилола бутилацетата	не менее 48 часов не менее 48 часов не менее 24 часов

Класс пожарной опасности Элакор-ЭД Клей для Каменного Ковра после полимеризации – КМ2.

Химическая стойкость.

Отвержденное эпоксидное Связующее-2К/Т стойко к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.