

**Элакор-ЭД Антистатическая Эмаль** – цветной эпоксидный двухкомпонентный состав, предназначен для устройства антистатических окрасочных покрытий полов. (ТУ 2312-015-18891264-2018).

Выпускается в двух модификациях: **АСТ-7 Код в Прайс-Листе - 3.8.** и **АСТ-6 Код в Прайс-Листе - 3.8.1.**

**Состав:** эпоксидная смола, отвердитель, пигменты, наполнители, функциональные добавки,

|                 |                   |   |                   |   |                 |
|-----------------|-------------------|---|-------------------|---|-----------------|
| <b>Фасовка:</b> | Компонент «А»     | + | Компонент «Б»     | = | <b>Комплект</b> |
|                 | метал. ведро 10кг | + | п/п канистра 5кг  | = | <b>15кг</b>     |
|                 | метал. ведро 20кг | + | п/п канистра 10кг | = | <b>30кг</b>     |

**Хранить и транспортировать при температуре** от +5° до +25°С.

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 12 мес.

### Преимущества.

- Возможность устройства любых антистатических покрытий согласно СП 29.13330.2011.Полы.
- Устойчивость антистатических свойств (неизменность при длительной эксплуатации).
- Поверхность покрытия полностью беспыльная и герметичная.
- Искробезопасность. Химическая стойкость.
- Экономичные окрасочные антистатические покрытия.

## 1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

### Назначение.

Устройство антистатических наливных полов с заданным значением электрического сопротивления.

- Электрорассеивающие покрытия, согласно п.5.11. СП 29.13330.2011.Полы. – модификация АСТ-7.
- Токоотводящие покрытия, согласно п.5.12, 5.14. СП 29.13330.2011.Полы. – модификация АСТ-7.
- Токоотводящие покрытия, согласно п.5.13. СП 29.13330.2011.Полы. – модификация АСТ-6.

**Наносятся на поверхности** любых строительных материалов, грунтованные эпоксидными грунтами Элакор-ЭД.

### Область применения.

- Помещения промышленных зданий.
- Помещения с возможностью образования взрывоопасных смесей (газа, пыли, жидкости и т.п.)
- «Чистые» и «особо чистые» помещения
- Помещения жилых и общественных зданий.

### Объекты применения антистатических полов и покрытий.

- Производства электронной промышленности.
- Компьютерные классы, серверные и т.п.
- Медицинские учреждения – кабинеты диагностики, операционные и т.п.
- Научно-исследовательские и испытательные центры и лаборатории.
- Склады и производственные помещения взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ.

## 2. ПРИМЕНЕНИЕ

### Условия нанесения.

- Температура воздуха и поверхности: оптимальная: +15...+23°С; допустимая: +5...+25°С.
- Температура материала: оптимальная: +15...+20°С; допустимая: +10...+25°С.
- Относительная влажность воздуха – не более 80%.
- Температура поверхности выше точки Росы на 3°С и более.

### Нанесение.

**Подготовка поверхности** зависит от вида поверхности. Подробно см. в инструкциях на конкретное покрытие.

### Подготовка материала к работе.

*Если используется не полный комплект, сначала тщательно перемешайте компонент «А», и только после этого отлейте нужное количество. Для дозировки компонентов «А» и «Б» обязательно использовать весы.*

Компоненты смешивать миксером для красок, частота вращения 400-600 об/мин. Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3мин. При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1 мин.). Тщательно перемешайте по всему объему тары, 3-4мин.

**Способы нанесения:** валики, кисти, стойкие к воздействию растворителей; безвоздушное распыление.

Наносить за 2 слоя. Расход на слой 130-150г/м<sup>2</sup>. Послойная сушка при +15...20°С – 16-12ч.

**После нанесения**, при +15...20°С: пешеходная нагрузка - 3сут; полная механическая - 7сут; полная химическая - 14сут.

**Очистка инструмента.** Не отвержденную Эмаль можно удалить при помощи растворителей: ксилол, сольвент, 646, бутилацетат и т.п. Отвержденную Эмаль можно удалить только механическим способом.

### Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Эмали запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе.

Работы по нанесению следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материалов на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Эмали на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.

Не выливать жидкий материал в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации Эмали утилизируются как твердые бытовые отходы.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Антистатические эмали Элакор-ЭД: Эмаль-2К/80 АСТ-7 и Эмаль-2К/80 АСТ-6.**

**До отверждения.**

| Наименование показателя                                                              | Значение |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Соотношение компонентов А:Б, по массе                                                | 2:1      |
| Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %, не менее                         | 80       |
| Плотность готовой смеси (А+Б), кг/л                                                  | 1,1      |
| Жизнеспособность готовой смеси на поверхности при температуре (20±2)°С мин, не менее | 40       |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, час, не более                 | 10       |

**После отверждения.**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                           | Значение                                                                       | Метод                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Предел прочности при сжатии, Мпа, не менее                                                                                                                                                                        | 70                                                                             |                                  |
| Адгезия к стеклу, балл (ГОСТ 15140), не более                                                                                                                                                                     | 1                                                                              | ГОСТ 15140                       |
| Прочность покрытия при ударе по У-2М (ГОСТ 4765), см, не менее                                                                                                                                                    | 60                                                                             | ГОСТ 4765                        |
| Эластичность пленки при изгибе (ГОСТ Р 52740), мм, не более                                                                                                                                                       | 5                                                                              | ГОСТ 6806                        |
| Твердость, Шор D, 28дн, (ГОСТ 24621-91, ISO 868-85), ед.                                                                                                                                                          | 83-85                                                                          | ГОСТ 24621-91, ISO 868-85        |
| Истираемость отвержденной пленки по Таберу, абразив SC-10, масса грузов 1,0кг, 28дн, мг                                                                                                                           | 23                                                                             | ISO 3537 (DIN 52347, ASTM D1044) |
| Блеск, угол 60° (ГОСТ 31975, ISO 2813), %                                                                                                                                                                         | 87-90                                                                          | ГОСТ 31975, ISO 2813             |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление (Rs) АСТ-7, АСТ-6                                                                                                                                              | менее 10 <sup>9</sup> Ом                                                       | ГОСТ IEC 61340-4-1-2017          |
| Электрическое сопротивление ( <b>Rg</b> ) между поверхностью покрытия и системой заземления при толщине антистатического слоя не более 1,5мм, в пределах<br><b>АСТ-7, при V=100В:</b><br><b>АСТ-6, при V=10В:</b> | 5x10 <sup>5</sup> -10 <sup>7</sup> Ом<br>5x10 <sup>5</sup> -10 <sup>6</sup> Ом |                                  |
| Условная светостойкость покрытия, начало меления (ГОСТ 21903, метод 2), ч, не менее                                                                                                                               | 100                                                                            | ГОСТ 21903, метод 2              |
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, час, не менее                                                                                                                          | 48                                                                             |                                  |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ксилола при температуре (20±2)°С, час, не менее                                                                                                                       | 48                                                                             |                                  |
| Стойкость пленки к статическому воздействию бутилацетата при температуре (20±2)°С, час, не менее                                                                                                                  | 24                                                                             |                                  |

**Класс пожарной опасности** покрытий Элакор-ЭД – КМ2.

**Химическая стойкость.**

Отвержденная эпоксидная Антистатическая Эмаль Элакор-ЭД стойка к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

**Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.**

Все [Антистатические полы](#) Элакор