

Элакор-ПУ Силер-Б - [силер без запаха растворителей \(кюринг\)](#) - однокомпонентная влагоудерживающая пропитка для топпинга и свежеуложенного бетона, (ТУ 20.30.12-017-18891264-2023).

Фасовка: Пластиковые канистры: 30л, 10л.

Хранить и транспортировать при температуре от -40°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 12 месяцев.

Назначение.

Влагоудерживающая пропитка (мембранообразователь) для топпинга, бетона, пескоцемента, полимерцемента.

При нанесении на поверхность создаёт пленку (мембрану), которая препятствует быстрому испарению влаги.

За счет этого предотвращает пересыхание поверхности топпинга, бетона и т.п. на ранних сроках твердения и, соответственно, предотвращает растрескивание поверхности. После нанесения Силера-Б не требуется дальнейший уход за бетоном (укрытие полиэтиленовой пленкой, смачивание водой и т.п.).

- Может наноситься на влажный шлифованный бетон через минимальное время после укладки.
- Имеет хорошую паропроницаемость, может наноситься на бетонные полы без нижней гидроизоляции, на бетонные поверхности на открытом воздухе и т.п.

Преимущества.

- Отсутствие запаха растворителей при нанесении.
- Надёжно обеспечивает основной показатель влагоудержания.

Условия нанесения.

- Температура воздуха и поверхности: от -10°C до +25°C.
- Температура Силера-Б: от +15°C до +25°C.
- Поверхность бетона, топпинга обработана бетоноотделочными машинами (затерта).
- Прочность поверхности достаточна для передвижения работников.
- На поверхности не должно быть луж, избыточной воды (поверхность не должна блестеть).

Нанесение.

Элакор-ПУ Силер-Б готов к применению.

Способы нанесения: валики, кисти (стойкие к растворителям); безвоздушное распыление

Для затертых поверхностей: наносить за 1 слой, расход 0,1-0,15 л/м².

Обеспечить максимально равномерное распределение материала по поверхности.

Если поверхность пористая или шероховатая, расход может возрасти.

Время высыхания до степени 3 при t-ре поверхности: +5°...+15°C – 12-24; +15°...+25°C – 6-12ч.

Очистка инструмента. Растворители: ксилол, сольвент, 646 и т.п.

Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Силера-Б запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению грунта следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Силера-Б на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Технические характеристики Элакор-ПУ Силер-Б

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	Прозрачная жидкость	
Вязкость по ВЗ-4 при +20°C, не более	20-30 сек	ГОСТ 8420
Массовая доля нелетучих (сухой остаток)	70%	ГОСТ 17537
Плотность при +20°C, кг/л	0,90 - 0,92	

Удельная потеря влаги бетонной поверхностью (ASTM C309) - 4,5-5,0 г/100см².
(Норматив для топпинга – не более 5,5 г/100см²).