Элакор-ЭД Лак-2К - эпоксидный двухкомпонентный лак, (ТУ 20.30.22-015-18891264-2018).

Состав: эпоксидная смола, отвердитель, функциональные добавки.

Фасовка: Комп.«А» 10кг + Комп.«Б» 4,6кг = **Комплект 14,6кг.** (пластиковые канистры)
Образец-пробник: 0,5 + 0,23 = **0,73кг**

Хранить и транспортировать при температуре от 0° до +25°С.
Гарантийный срок хранения в таре производителя – 12 мес.

В случае крайней необходимости, можно хранить и транспортировать при отрицательных температурах без ограничений. В этом случае перед применением материал **необходимо восстановить.**

Важные преимущества.

- Отсутствует запах растворителей при нанесении.
- Высокая химическая стойкость.
- Полная прозрачность в слое до 5мм. Высокие декоративные свойства.
- Стойкость к ультрафиолету.

1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение.

Финишный слой эпоксидных покрытий для увеличения химической стойкости и декоративных свойств.

Для эксплуатации: внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно).

Объекты применения.

- Торговые и выставочные залы.
- Спортивные и развлекательные центры.
- Фитнес центры, бассейны, аквапарки и т.д.
- Общественные и офисные помещения, холлы.
- Жилые помещения.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

Условия нанесения.

- Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё - не более 80%.
- На нижних этажах обязательна гидроизоляция бетона (бетонной плиты) от подпора (подсоса) воды снизу.
- Температура поверхности не менее чем на 3°С выше точки росы.
- Температура воздуха и поверхности: от +5°С до +25°С.
- Температура материала: от + 15°С до + 20°С.

Подготовка поверхности.

Для всех поверхностей: удалить старые покрытия, замасленные участки, загрязнения и т.п

1. Бетонные и пескобетонные полы.
Удалить: цементное молоко (новый бетон), ослабленный верхний слой (старый бетон) - с помощью мозаично-шлифовальной машины или пескоструйной (дробеструйной) очисткой. **Основная цель – открыть поры бетона.**

2. Бетонные стены, потолки, конструкции, изделия.
Поверхность зачистить пескоструйной (дробеструйной) обработкой или химической очисткой (Элакор-МБ3) для удаления цементного молока и ослабленного верхнего слоя.

3. Поверхности камня, кирпича, шифера и т.п. – очистить жесткой пластиковой щеткой.

Нанесение *(более подробно см. в инструкциях на конкретное покрытие).*

Компоненты лака в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется.
Соотношение компонентов указано на этикетке компонента «А».
Внимание! Для смешивания компонентов нужна дополнительная тара.

Если используется не полный комплект, *сначала тщательно перемешайте компонент «А», и только после этого отлейте нужное количество. Для дозировки компонентов «А» и «Б» обязательно использовать весы.*

Компоненты смешивать миксером для красок, частота вращения 100-200об/мин. Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3мин. При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1 мин.). Тщательно перемешайте по всему объему тары, 3-4мин.

Готовить небольшими партиями, чтобы успевать вырабатывать не более чем за 20мин.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! *Не соскребайте смешанный лак со дна и стенок тары! В этих местах может быть не полное смешивание компонентов, что приведет к образованию дефектов.*

Способы нанесения: ракли, зубчатые и плоские шпатели, кисти, валики.
Лак наносится на поверхности, загрунтованные и выровненные материалами «Элакор-ЭД».

- Расход на слой при нанесении валиком или кистью на ровную поверхность – 200…250 г/м².
  Достаточно одного слоя. Можно наносить дополнительные слои.
- Расход при нанесении зубчатым шпателем, раклей – до 1 кг/м² на 1 слой.

Очистка инструмента. Не отвержденный Лак можно удалить при помощи растворителей: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п. Отвержденный Лак можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Лака запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению Лака следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Лака на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.

Не выливать жидкий Лак в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.
После полимеризации Лак утилизируется как твердые бытовые отходы.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элакор-ЭД Лак-2К – эпоксидный лак двухкомпонентный.

Наименование показателя	Значение
Массовое отношение компонентов А:Б **Внимание!** Соотношение может меняться. Точное соотношение указано на этикетке компонента «А».	100:46
Массовая доля нелетучих веществ (ГОСТ 31939-2012), %	100
Плотность смеси (А+Б), кг/л	1,06
Теоретический расход на 1м^2 при толщине слоя 1мм, кг	1,06
Жизнеспособность на поверхности при температуре 20,0±2,0 °С мин, не менее	20
Время высыхания до степени 3 при температуре 20,0±2,0 °С (ГОСТ 19007), час, не более	8
Адгезия к стеклу (ГОСТ 15140), балл, не более	1
Твердость поверхности на 28 день - Шор D (ГОСТ 24621-91 ISO 868-85), при темп-ре 20,0±2,0 °С	75-80
Блеск под углом 60° (ГОСТ 31975 ISO 2813), %	95-100
Светостойкость (ISO 9370-2017), значение по «Шкале светостойкости», оценка	5 / хорошая
Истираемость поверхности на 28 день - Табер, CS-10, груз 1000г, мг, не более	**22**
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20,0±2,0 °С, час, не менее	48
Стойкость пленки к статическому воздействию ксилола при температуре 20,0±2,0 °С, час, не менее	48
Стойкость пленки к статическому воздействию бутилацетата при температуре 20,0±2,0 °С, час, не менее	24

Класс пожарной опасности при устройстве наливных полов Элакор-ЭД – **КМ2**.

Химическая стойкость.

Отвержденный эпоксидный Лак стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.