Элакор-ПУ Люкс Грунт-В

Полиуретановый водный грунт тех. описание

полиуретановые материалы ЭЛАКОР ПУ

ООО «ТэоХим»
+7 (499) 703-4037
www.teohim.ru

Элакор-ПУ Люкс Грунт-В – водный полиуретановый грунт, светостойкий атмосферостойкий паропроницаемый двухкомпонентный (ТУ 20.30.12-017-18891264-2023).

Код в Прайс-Листе – 4.7.1.

Состав: акрил-уретановые форполимеры, функциональные добавки, вода.

Фасовка. Комп.«А» 21кг + Комп.«Б» 1,5кг = **Комплект 22,6кг** (тара - п/п канистры)

Под заказ: Комп.«А» 11,2кг + Комп.«Б» 0,8кг = Комплект 12кг (наценка +18р/кг)

Образец-пробник: 0,84 + 0,06 = 0,9кг

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 8мес.
Хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +25°С.

Преимущества.

- Образует Паропроницаемое покрытие.
- Высокая светостойкость и атмосферостойкость.
- Высокая механическая прочность, химическая стойкость.
- Поверхность покрытия полностью беспыльная.
- Без запаха растворителей при нанесении.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение.

Грунтование поверхностей под нанесение водных паропроницаемых красок / эмалей Элакор-ПУ Люкс-В.

Для поверхностей:

- Бетон, пескобетон, кирпич, шифер, натуральный и искусственный камень и другие минеральные поверхности.
- Деревянные поверхности, в т.ч. фанера, ДСП, ЦСП и т.п.

Для эксплуатации: внутри помещений, на открытом воздухе.

2. НАНЕСЕНИЕ

Требования к Поверхности.

- Марочная прочность бетона – не менее М200.
- Выдержка нового бетона после укладки – не менее 14сут при нормальных условиях твердения.
- Влажность поверхности не нормируется, но не допускается наличие воды (луж), конденсата на поверхности.
- Поверхность не должна содержать масло, жир, моющие средства, краску, покрытия, битум и т.п.

Условия нанесения.

- Температура Поверхности и температура воздуха: оптимальная: +15°С…+23°С; допустимая: +5°С…+30°С.
- Температура материалов: оптимальная от +15°С до +20°С; допустимая: 10°С…+25°С.
- Относительная влажность воздуха не нормируется, точка росы не нормируется.
- В помещениях: обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционир-е, вентиляцию, подогрев полов и т.п.

Нанесение.

Подготовка поверхности тщательно очистить поверхность от загрязнений; обеспылить.

Более подробно см. в инструкциях на конкретное покрытие.

Подготовка материала к работе. Соотношение компонентов по массе указано на этикетке компонента «А».

ВАЖНО! Если Вы используете не полный комплект материала: сначала тщательно перемешайте комп. «А» и только потом отлейте нужное количество. Комп. «Б» перемешивания не требует. Компоненты отмерять на весах.

Компоненты смешивать в отдельной Таре (п/п ведра 30л). В одном ведре делать подряд не более 4 замесов.
(После высыхания остатки материала удалить; промыть ведро водой; использовать повторно.)

Компоненты смешивать миксером для красок, частота вращения 400-600об/мин.

- Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3мин.
- При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1 мин.).
- Тщательно перемешайте по всему объему тары, 2-3мин.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Закрыть тару и дать отстояться в течение 10-15мин.

Использовать смешанный двухкомпонентный грунт в течение 40 минут.

Способы нанесения: кисти или валики (ворс 5-8мм).

Нанести 1-2 слоя Грунта, в зависимости от пористости поверхности.
Расход на слой 100-150 г/м².

Послойная сушка, сушка до нанесения эмали/краски: при +15…20°С – 16-12ч.

Очистка инструмента. Не отвержденный Грунт можно удалить / смыть водой.
Отвержденный Грунт можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материалов на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Не выливать жидкий Грунт в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.
После полимеризации Грунт утилизируются как твердые бытовые отходы.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элакор-ПУ Люкс Грунт-В – водный грунт полиуретановый.

Свойства до отверждения.

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид: Компонент А Компонент Б	Бесцветная жидкость Бесцветная жидкость	
Вязкость по ВЗ-4, смесь А+Б, при +20°С, без тиксотропных свойств	20-25сек	ГОСТ 8420
Жизнеспособность смеси А+Б, при +20°С, не менее	40мин	
Массовая доля нелетучих (сухой остаток), не менее	32%	ГОСТ 31939-2012
Плотность при +20°С	1,01-1,03 кг/л	
Время высыхания до степени 3 при +20°С, ОВВ 65%	не более 1 час	ГОСТ 19007

Свойства после отверждения.

Показатель	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	Прозрачная пленка	
Интервал рабочих температур при ОВВ более 80%, °С	от -40°С до +80°С	
Адгезия к бетону В22,5 (М300)	2 МПа (отрыв по бетону)	ГОСТ 28574
Водопоглощение пленки грунта, %	не более 4	
Предел прочности пленки при разрыве при +20°С	не менее 8 МПа	ГОСТ 21751
Относительное удлинение пленки при разрыве, при +20°С	не менее 20%	ГОСТ 21751
Прочность пленки при ударе по прибору У-2М, не менее	50 см	ГОСТ 4765
Твердость пленки эмали по Шору, тип D, на 28 сутки	60-70	ГОСТ 24621 (ISO 868)
Эластичность пленки	не более 2 мм	ГОСТ 6806
Светостойкость, значение по «Шкале светостойкости»	7 (превосходная)	ISO 9370-2017

Класс пожарной опасности светостойких материалов Элакор-ПУ – **КМ1.**

Химическая стойкость.

Отвержденный полиуретановый Грунт стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:

- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.

+ 7 (499) 703-40-37 ООО «ТЭОХИМ» - РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ с 1996 г WWW.TEOHIM.RU