Элакор-ЭД Прозрачный наливной пол - эпоксидный двухкомпонентный, полностью прозрачный, с повышенной светостойкостью (ТУ 20.30.22-015-18891264-2018).

Состав: эпоксидная смола, отвердитель, функциональные добавки.

Фасовка: Комп.«А» 17,8кг + Комп.«Б» 10,2кг = **Комплект 28кг**
Под заказ: Комп.«А» 8,9кг + Комп.«Б» 5,1кг = **Комплект 14кг (наценка +6р/кг)**

Хранить и транспортировать при температуре от 0° до +25°С.
Гарантийный срок хранения в таре производителя – 12 мес.
В случае крайней необходимости, можно хранить и транспортировать при отрицательных температурах без ограничений. В этом случае перед применением материал **необходимо восстановить.**

Важные преимущества.
- полная прозрачность в слое до 6 мм.
- высокие декоративные свойства.
- стойкость к ультрафиолету.

1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение.
- Обустройство различных типов прозрачных покрытий (3D полы, «каменный ковер», полы с запечатанными декоративными элементами, декоративные вставки в участках полов и стен).

Для поверхностей: бетон, пескобетон (бетонные полы, мозаичный бетон, брекчия, бетонная плитка и т.п.); цементные наливные полы; натуральный и искусственный камень, шифер, кирпич и другие минеральные поверхности.

Для эксплуатации: внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе (ограниченно).

Объекты применения.
- Торговые и выставочные залы.
- Спортивные и развлекательные центры.
- Фитнес центры, бассейны, аквапарки и т.д.
- Общественные и офисные помещения, холлы.
- Жилые помещения.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

Условия нанесения.
- Поверхность под нанесение должна быть сухая, чистая, без следов масляных и жировых загрязнений.
Чтобы избежать таких загрязнений - укладку 3D пленки, фотографий, декоративных элементов и т.п. необходимо выполнять в перчатках и в чистой сменной обуви.
- Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё - не более 80%.
- На нижних этажах обязательна гидроизоляция бетона (бетонной плиты) от подпора (подсоса) воды снизу.
- Температура поверхности не менее чем на 3°С выше точки росы.
- Температура воздуха и поверхности: от +10°С до +20°С.
- Температура материала: от +10°С до +20°С.
- Обеспечить отсутствие сквозняков; выключить приточно-вытяжную вентиляцию, кондиционирование, подогрев полов и т.п.
- Обеспечить, чтобы температура поверхности не менялась более чем на 3°С в момент нанесения и в течение 10-12 часов после нанесения.

Подготовка поверхности.
Для всех поверхностей: удалить старые покрытия, замасленные участки, загрязнения и т.п

1. Бетонные и пескобетонные полы.
Удалить: цементное молоко (новый бетон), ослабленный верхний слой (старый бетон) - с помощью мозаично-шлифовальной машины или пескоструйной (дробеструйной) очисткой. **Основная цель – открыть поры бетона.**

2. Поверхности камня, кирпича, шифера и т.п. – очистить жесткой пластиковой щеткой.

Нанесение *(более подробно см. в инструкциях на конкретное покрытие).*
Компоненты наливного пола в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется.
Соотношение компонентов указано на этикетке компонента «А».

***Если используется не полный комплект**, сначала тщательно перемешайте компонент «А», и только после этого отлейте нужное количество. Для дозировки компонентов «А» и «Б» обязательно использовать весы.*

Компоненты смешивать миксером для красок, частота вращения 100-200об/мин. Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3мин. При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1 мин.). Тщательно перемешайте по всему объему тары, 3-4мин. После смешивания наливной пол СРАЗУ ВЫЛИТЬ на поверхность и распределить шпателем или раклей.

Время работы со смешанным материалом, вылитым на поверхность – не более 30 минут.

Важно! *Не соскребайте остатки наливного пола со стенок и дна тары.*

Толщина слоя должна лежать в диапазоне 1..6 мм.

Способы нанесения: ракля с зубчатым полотном или усами, зубчатый шпатель.

После распределения Наливного пола необходимо прокатать свежеуложенный слой игольчатым валиком для удаления всех пузырьков воздуха

Выдержка после нанесения, при температуре +10…+20°С: через 3дня – пешеходная нагрузка, через 7 дней – полная нагрузка.
Важно! *Во время выдержки НЕ допускается накрывать наливной прозрачный пол картоном, полиэтиленовой пленкой и т.п. НЕ допускается попадания на поверхность грязи, жидкостей, краски, растворов, штукатурки и т.п.*

Очистка инструмента. Не отвержденный Наливной пол можно удалить при помощи растворителей: ксилол, сольвент, бутилацетат и т.п. Отвержденный Наливной пол можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности.

В помещениях хранения и применения Наливного пола запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению Наливного пола следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.
Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.
Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материалов на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Наливного пола на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.
При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды и обратитесь к врачу.
Не выливать жидкий Наливной пол в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.
После полимеризации Наливной пол утилизируются как твердые бытовые отходы.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение
Массовое отношение компонентов А:Б **Внимание!** Соотношение может меняться. Точное соотношение указано на этикетке компонента «А».	100:57
Массовая доля нелетучих веществ (ГОСТ 31939-2012), %	100
Плотность смеси (А+Б), кг/л	1,06
Расход на 1м^2 при толщине слоя 1мм, кг	1,06
Жизнеспособность на поверхности при температуре 20,0±2,0 °С мин, не менее	20
Время высыхания до степени 3 при температуре 20,0±2,0 °С (ГОСТ 19007), час, не более	8
Адгезия к стеклу (ГОСТ 15140), балл, не более	1
Твердость поверхности на 28 день - Шор D (ГОСТ 24621-91 ISO 868-85), при температуре 20,0±2,0 °С	75-80
Блеск под углом 60° (ГОСТ 31975 ISO 2813), %	95-100
Истираемость поверхности на 28 день - Табер, CS-10, груз 1000г, мг, не более	**22**
Светостойкость, ISO 9370-2017: значение по шкале – 6, оценка – «очень хорошая».	
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20,0±2,0 °С, час, не менее	48
Стойкость пленки к статическому воздействию ксилола при температуре 20,0±2,0 °С, час, не менее	48
Стойкость пленки к статическому воздействию бутилацетата при температуре 20,0±2,0 °С, час, не менее	24

Класс пожарной опасности при устройстве наливных полов Элакор-ЭД – **КМ2**.

Химическая стойкость.

Отвержденный эпоксидный Наливной пол стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:
- вода; растворы солей и щелочей любой концентрации;
- растворы кислот с концентрацией до 10-20%;
- масла и жиры всех видов - минеральные, синтетические, органические;
- органические растворители, бензин, дизтопливо и т.п.

Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.