

Элакор-ЭД Грунт-2К/60 – грунт эпоксидный, двухкомпонентный.

Требования при нанесении

- Температура воздуха и Поверхности: от +5°C до 25°C.
- Температура материала: от +15°C до +20°C.
- Влажность Поверхности не более 4мас. %.
- Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё – не более 80%.
- Температура Поверхности выше точки Росы не менее чем на 3°C.
- Во время устройства покрытия температура Поверхности не должна изменяться более чем на 4°C.
- Обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т.д.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

- Для контроля: точки росы; температуры основания, воздуха и материала; относительной влажности воздуха – Пирометр Bosch PTD (или аналог).
- Для контроля влажности Поверхности - Влагомер древесины и бетона Hydro-Tec CONDROL (или аналог).

Нанесение

Компоненты Грунта в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется.

Соотношение компонентов **по массе** указано на этикетке компонента «А».

Если используется не полный комплект, сначала тщательно перемешайте компонент «А», и только после этого отлейте нужное количество. Для дозировки компонентов «А» и «Б» обязательно использовать весы.

Использовать миксер для красок **с ленточной мешалкой**, частота вращения 400-600 об/мин.

Мешалка должна быть чистой, без остатков высохших материалов.

НЕ допускается использовать проволочные мешалки (для сухих смесей)!

- Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3мин.
- При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1мин.).
- Тщательно перемешайте по всему объему тары, 3-4мин.
- Следите, чтобы перемешивался весь объем материала, и не было «мертвых зон» у дна и стенок тары.
- После смешивания Грунт **СРАЗУ вылить на поверхность и распределить.**

- Категорически запрещается оставлять смешанный материал в таре!

ВАЖНО! Не соскребайте со стенок тары остатки жидкого материала. Это может привести к образованию дефектов, так как перемешивание на стенках может быть не полным.

Инструмент для нанесения: - валики, ворс 12-14 мм, стойкие к растворителям, кисти.

Способы нанесения.

Наносить валиком, стандартным способом.

Наносить за 1-3 слоя, расход на слой - 150-250г/м² (кол-во слоёв и расход зависят от пористости поверхности).

Послойная сушка 8-12ч., в зависимости от температуры и влажности, до потери липкости.

Очистка инструмента. Не отвержденный Грунт удалять растворителями: ксилол, сольвент и т.п.

Отвержденный Грунт можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности

В помещениях хранения и применения Грунта запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению Грунта следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

При нанесении обязательно использовать противогазные респираторы с патронами марки «Б» или противогазы с коробками марки «Б».

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Грунта на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Весь персонал, выполняющий работы, должен иметь индивидуальные средства защиты и пройти инструктаж по ТБ.

Не выливать жидкий Грунт в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.

После полимеризации Грунт утилизируется как твердые бытовые отходы.

Консультация: +7-499-703-4037

Все Инструкции покрытий Элакор