

Элакор-ПУ Грунт-2К/40 – грунт полиуретановый, двухкомпонентный.

Требования при нанесении

- Температура воздуха и Поверхности: допустимая - от 0°C до +25°C; оптимальная - от +15°C до +22°C.
- Температура материала: от +10°C до +25°C.
- Влажность Поверхности не более 6мас. %.
- Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё – не более 80%.
- Температура Поверхности выше точки Росы не менее чем на 3°C.
- Обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т.д.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

- Для контроля: точки росы; температуры основания, воздуха и материала; относительной влажности воздуха – Пирометр Bosch PTD (или аналог).
- Для контроля влажности Поверхности - Влагомер древесины и бетона Hydro-Tec CONDROL (или аналог).

Нанесение

Подготовка материала к работе.

Компоненты Грунта в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется.
Соотношение компонентов указано на этикетке компонента «А».

Если используется не полный комплект, смешивать компоненты в объёмном соотношении 1:1.

Использовать миксер для красок **с ленточной мешалкой**, частота вращения 400-600 об/мин.
Мешалка должна быть чистой, без остатков высохших материалов.

НЕ допускается использовать проволочные мешалки (для сухих смесей)!

Соединить компоненты Грунта, тщательно перемешать по всему объёму тары, около 3мин.
После смешивания Грунт использовать в течение 1 часа 30 минут.

ВАЖНО! Не соскребайте со стенок тары остатки жидкого материала. Это может привести к образованию дефектов покрытия, так как перемешивание на стенках может быть не полным.

Инструмент для нанесения: - валики, ворс 12-14 мм, стойкие к растворителям, кисти.

Способы нанесения.

Наносить валиком, стандартным способом.

Наносить за 1-3 слоя, расход на слой - 150-400г/м² (кол-во слоёв и расход зависят от пористости поверхности).

Послойная сушка при температуре: выше 15°C – 4-8ч, но не более 24ч;
15°C...0°C – 8-16ч, но не более 36ч;

Контроль сушки слоя: нанесённый слой не липнет.

Очистка инструмента. Не отвержденный Грунт удалять растворителями: ксилол, сольвент и т.п.
Отвержденный Грунт можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности

В помещениях хранения и применения Грунта запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе.
Работы по нанесению Грунта следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

При нанесении обязательно использовать противогазные респираторы с патронами марки «Б»
или противогазы с коробками марки «Б».

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Грунта на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.
При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Весь персонал, выполняющий работы, должен иметь индивидуальные средства защиты и пройти инструктаж по ТБ.

Не выливать жидкий Грунт в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.
После полимеризации Грунт утилизируется как твердые бытовые отходы.

Консультация: +7-499-703-4037

Все Инструкции покрытий Элакор