

Элакор-ПУ Грунт – грунт полиуретановый, однокомпонентный.

Требования при нанесении

- Температура воздуха и Поверхности: допустимая - от минус 30°C до +30°C; оптимальная - от +10°C до +25°C.
- Температура материала: от +10°C до +25°C.
- Влажность Поверхности не более 4мас. %.
- Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё – не более 80%.
- Температура Поверхности выше точки Росы не менее чем на 3°C.
- Обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т.д.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

- Для контроля: точки росы; температуры основания, воздуха и материала; относительной влажности воздуха – Пирометр Bosch PTD (или аналог).
- Для контроля влажности Поверхности - Влагомер древесины и бетона Hydro-Tec CONDROL (или аналог).

Нанесение

Элакор-ПУ Грунт готов к применению (не требует перемешивания).

После отбора материала плотно закрывайте тару. Не допускайте попадания воды в материал!

Инструмент для нанесения: - валики, ворс 12-14 мм, стойкие к растворителям, кисти.

Способы нанесения.

Наносить валиком, стандартным способом.

Наносить за 1-2 слоя, расход на слой - 150-300г/м² (кол-во слоёв и расход зависят от пористости поверхности).

Послойная сушка при температуре: выше 15°C – 4-8ч, но не более 24ч;
15°C...0°C – 8-16ч, но не более 36ч;
ниже 0°C – 16-24ч, но не более 48ч.

Контроль сушки слоя: нанесённый слой не липнет.

Очистка инструмента. Не отвержденный Грунт удалять растворителями: ксилол, сольвент и т.п.
Отвержденный Грунт можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности

В помещениях хранения и применения Грунта запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. Работы по нанесению Грунта следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

При нанесении обязательно использовать противогазные респираторы с патронами марки «Б» или противогазы с коробками марки «Б».

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Грунта на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Весь персонал, выполняющий работы, должен иметь индивидуальные средства защиты и пройти инструктаж по ТБ.

Не выливать жидкий Грунт в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству. После полимеризации Грунт утилизируется как твердые бытовые отходы.

Консультация: +7-499-703-4037

[Все Инструкции покрытий Элакор](#)