

Элакор-ПУ Люкс Эмаль-Т – полиуретановая двухкомпонентная краска.

Требования при нанесении

- Температура воздуха и Поверхности: допустимая - от +5°C до +22°C; оптимальная - от +15°C до +22°C.
- Температура материала: от +15°C до +22°C.
- Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё – не более 80%.
- Температура Поверхности выше точки Росы не менее чем на 4°C.
- Во время устройства покрытия температура Поверхности не должна изменяться более чем на 4°C.
- Обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т.д.

Для контроля: точки росы; температуры основания, воздуха и материала; относительной влажности воздуха - ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ! - Пирометр Bosch PTD (или аналог).

Нанесение

Подготовка материала к работе.

Компоненты Эмали в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется.

Соотношение компонентов **по массе** указано на этикетке компонента «А».

Если используется не полный комплект, сначала тщательно перемешайте компонент «А», и только после этого отлейте нужное количество. Для дозировки компонентов «А» и «Б» обязательно использовать весы.

Использовать миксер для красок **с ленточной мешалкой**, частота вращения 400-600 об/мин.

Мешалка должна быть чистой, без остатков высохших материалов.

НЕ допускается использовать проволочные мешалки (для сухих смесей)!

- Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3 мин.
- При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1 мин.).
- Тщательно перемешайте по всему объему тары, 3-4 мин.
- Следите, чтобы перемешивался весь объем материала, и не было «мертвых зон» у дна и стенок тары.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Закрыть тару и дать отстояться в течение 15-20 мин. Повторно легко перемешать.

ВАЖНО! Не соскребайте со стенок тары остатки жидкого материала. Это может привести к образованию дефектов наливного слоя, так как перемешивание на стенках может быть не полным.

Нанесение окрасочного слоя.

ВАЖНО! При нанесении Окрасочного слоя используйте материал только из одной партии (указана на этикетке).

Наносить на подготовленную поверхность

- Поверхности, грунтованные полиуретановыми или эпоксидными грунтами Элакор.
- Поверхности с полиуретановыми или эпоксидными покрытиями Элакор.
- Огнезащитные покрытия.

Приготовленную двухкомпонентную эмаль использовать в течение 20 мин после отстоя.

Инструмент для нанесения: валики, ворс 12-14 мм, стойкие к растворителям.

Наносить за 2 слоя Эмали, расход на слой: 100-150 г/м².

Послойная сушка при температуре: выше 15°C – 4-8ч, но не более 24ч;
15°C...5°C – 8-16ч, но не более 36ч.

Контроль сушки слоя: нанесённый слой не липнет.

Очистка инструмента. Не отвержденную Эмаль удалять растворителями: ксилол, сольвент и т.п.
Отвержденную Эмаль можно удалить только механическим способом.

Сушка до эксплуатации - 24 часа, полная химическая нагрузка – через 14 суток.

Меры безопасности

В помещениях хранения и применения Материала запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

При нанесении ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать противогазные респираторы с патронами марки «Б» или противогазы с коробками марки «Б».

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Эмали на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом. При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Весь персонал, выполняющий работы, должен иметь индивидуальные средства защиты и пройти инструктаж по ТБ.

Не выливать жидкий Материал в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.
После полимеризации Материал утилизируется как твердые бытовые отходы.

Консультация: +7-499-703-4037

[Все Инструкции покрытий Элакор](#)