

Элакор-ПУ Люкс Лак для дерева – лак полиуретановый, двухкомпонентный.

Требования при нанесении

- Температура воздуха, Поверхности и материала: от +5°C до +20°C.
- Влажность Поверхности не более 4мас. %.
- Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё – не более 80%.
- Температура Поверхности выше точки Росы не менее чем на 3°C.
- Во время нанесения и в течение суток после температура Поверхности не должна изменяться более чем на 3°C
- Обеспечить отсутствие сквозняков, выключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т.д.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

- Для контроля: точки росы; температуры основания, воздуха и материала; относительной влажности воздуха – Пирометр Bosch PTD (или аналог).
- Для контроля влажности Поверхности - Влагомер древесины и бетона Hydro-Tec CONDROL (или аналог).

Нанесение

Подготовка материала к работе.

Компоненты Лака в комплекте - дозированы, дополнительное взвешивание не требуется.
Соотношение компонентов **по массе** указано на этикетке компонента «А».

Если используется не полный комплект, сначала тщательно перемешайте компонент «А», и только после этого отлейте нужное количество. Для дозировки компонентов «А» и «Б» обязательно использовать весы.

Использовать миксер для красок **с ленточной мешалкой**, частота вращения 400-600 об/мин.
Мешалка должна быть чистой, без остатков высохших материалов.

НЕ допускается использовать проволочные мешалки (для сухих смесей)!

- Тщательно перемешать компонент «А» (ведро) до однородного состояния, 2-3 мин.
 - При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1 мин.).
 - Тщательно перемешайте по всему объему тары, 3-4 мин.
 - Следите, чтобы перемешивался весь объем материала, и не было «мертвых зон» у дна и стенок тары.
- Плотно закрыть тару и дать отстояться в течение 15-20 мин.

ВАЖНО! Не соскребайте со стенок тары остатки жидкого материала. Это может привести к образованию дефектов окрасочного слоя, так как перемешивание на стенках может быть не полным.

Приготовленный двухкомпонентный лак использовать в течение 40 мин после смешивания.

НЕ требует дополнительной грунтовки – первый слой лака для дерева выполняет функции грунтовки.

Инструмент для нанесения: - велюровые валики (4-6 мм), стойкие к растворителям, кисти.

Способы нанесения.

Наносить валиком, стандартным способом.

Наносить за 2 слоя, расход на слой - 80-100 г/м².

Сушка 1-го слоя 6-12 часов, но не более 24 часов.

Очистка инструмента. Не отвержденный Лак удалять растворителями: ксилол, сольвент и т.п.
Отвержденный Лак можно удалить только механическим способом.

Меры безопасности

В помещениях хранения и применения Лака запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе.
Работы по нанесению Лака следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Средства индивидуальной защиты при работе: х/б халаты или костюмы; обувь на кожаной подошве; рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом); защитные очки.

При нанесении обязательно использовать противогазные респираторы с патронами марки «Б» или противогазы с коробками марки «Б».

Материал может вызывать раздражение кожи. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании Лака на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.
При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.

Весь персонал, выполняющий работы, должен иметь индивидуальные средства защиты и пройти инструктаж по ТБ.

Не выливать жидкий Лак в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству.
После полимеризации Лак утилизируется как твердые бытовые отходы.

Консультация: +7-499-703-4037

Все Инструкции покрытий Элакор