


Δυσπρόσιο

Το χημικό στοιχείο **Δυσπρόσιο** είναι ένα μέταλλο με ατομικό αριθμό 66 και ατομικό βάρος 162,50. Το χημικό του σύμβολο είναι Dy

Το στοιχείο αυτό ανήκει στη κατηγορία των σπάνιων γαιών ή λανθανιδών στον <u>περιοδικό</u> πίνακα

Εξωτερικοί σύνδεσμοι


- δ Πολυμέσα σχετικά με το θέμα
 Dysprosium στο Wikimedia Commons





ασημί άσπρο

Ιστορία		
Ανακαλύφθηκε	από τον Λεκόκ ντε Μπαμπουντράν το <u>1886</u>	
Ταυτότητα του στοιχείου		
Όνομα, σύμβολο	Δυσπρόσιο (Dy)	
Ατομικός αριθμός (Z)	66	
Κατηγορία	Λανθανίδες	
ομάδα, περίοδος, τομέας	- ,6, f	
Σχετική ατομική μάζα (Α _r)	162.500	
Ηλεκτρονική διαμόρφωση	[[[Ξένο Xe]]] 4f ¹⁰ 6s ² 2, 8, 18, 28, 8, 2	



Αριθμός CAS	7429-91-6	
Ατομικές ιδιότητες		
Ατομική ακτίνα	178 pm	
Ομοιοπολική ακτίνα	192±7 pm	
Ηλεκτραρνητικότητα	1.22 (Κλίμακα Pauling)	
Κυριότεροι αριθμοί οξείδωσης	3 , 2, 1	
	(αδύνατο βασικό οξείδιο)	
Ενέργειες ιονισμού	1η: 573.0 kJ·mol ⁻¹	
	2η : 1130 kJ·mol ⁻¹ 3rd: 2200 kJ·mol ⁻¹	

Φυσικά χαρακτηριστικά		
Κρυσταλλικό πλέγμα	κλειστό εξαγωνικό	
Σημείο τήξης	1680 K, 1407 °C, 2565 °F	
Σημείο βρασμού	2840 K, 2562 °C, 4653 °F	
Πυκνότητα	8.540 g·cm ⁻³	
Ενθαλπία τήξης	11.06 kJ·mol ⁻¹	
Ενθαλπία εξάτμισης	280 kJ·mol ⁻¹	
Μαγνητική συμπεριφορά	παραμαγνητικό στους 300Κ	
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση	(r.t.) (α, poly) 926 nΩ·m	
Ειδική <u>θερμική</u> αγωγιμότητα	10.7 W·m ⁻¹ ·K ⁻¹	
Σκληρότητα Vickers	540 MPa	
Σκληρότητα Brinell	500 MPa	
Μέτρο ελαστικότητας (Young's modulus)	(α μορφή) 61.4 GPa	
Μέτρο διάτμησης (Shear modulus)	(α μορφή) 24.7 GPa	
Μέτρο ελαστικότητας όγκου (Bulk modulus)	(α μορφή) 40.5 GPa	
Λόγος Poison	(α μορφή) 0.247	

Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm)

εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά

Ανακτήθηκε από "https://el.wikipedia.org/w/index.php?title= Δ υσπρόσιο&oldid=10668245"