# ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
# ООО «ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»

**Адрес: 300039, Россия, Тульская обл.,
г. Тула ул. Макаренко д.13 корпус 5, этаж1,**

**Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № SSAQ 000.10.1.0393 от 15.04.2023 г.**

## ПРОТОКОЛ №141/7 от 21.05.2025

| | |
|---|---|
| **Заказчик** | ООО «Агротехпром» |
| **Наименование продукции** | щебень из осадочных плотных горных пород ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| **Дата получения образцов** | 16.05.2025 |
| **Сведения об испытанных образцах** | **проба №1-** щебня из осадочных плотных горных пород смеси фракций от 5 до 20 мм в количестве 10 кг, отобрана и представлена Заказчиком. |
| **Регистрационные данные** | № 141/7 № 141/7.1 |
| **Цель испытаний** | контрольные испытания на соответствие требованиям ГОСТ 8267-93 |
| **Методика испытаний** | ГОСТ 8269.0-97 |
| **Дата испытаний** | 16.05.2025 – 21.05.2025 |

**Результаты испытаний приведены в приложении**

**Заключение: проба №1**- щебня из осадочных плотных горных пород смеси фракций от 5 до 20 мм соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 для марки по прочности (дробимость) М800.
Насыпная плотность в естественном состоянии - 1350 кг/м$^3$

ОБЕЗЛИЧЕННАЯ КОПИЯ • страница 1/2 • 02.11.2026
Подписи и персональные сведения удалены. Не является заверенной копией.

**Приложение к протоколу № 141/7**

**Результаты испытаний**

| Сведения об образцах | | | | Дата испытания | Измеряемый показатель (ИП) | Требования к ИП | | Обозначение НД на испытание | Результаты испытаний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация ИЛ | Дата поступления | Маркировка заказчика | Маркировка ИЛ | | | Обозначение НД на продукцию | Нормативное значение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 141/7 | 16.05.2025 | проба № 1 | 141/7.1 | 16.05.2025-21.05.2025 | Насыпная плотность в естественном состоянии, кг/м$^3$ | ГОСТ 8267-93 | не нормируется | ГОСТ 8269.0-97 | 1350 |
| | | | | | Зерновой состав: полный остаток на ситах, % по массе: | | | | |
| | | | | | диаметр отверстий контрольных сит: | | | | |
| | | | | | 2,5 мм | | от 95 до 100 | | 99,75 |
| | | | | | d =5 мм | | от 90 до 100 | | 99,74 |
| | | | | | 0,5 (d+D) = 12,5 мм | | от 30 до 60(80) | | 79.85 |
| | | | | | D = 20 мм | | до 10 | | 9,10 |
| | | | | | 1,25D = 25 мм | | до 0,5 | | 0.50 |
| | | | | | Форма зерен: содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе | | группа 2<br>св. 10 до 15 вкл. | | 11,5 |
| | | | | | Содержание зерен слабых пород, % по массе | | М800<br>не более 10 | | 6,2 |
| | | | | | Содержание глины в комках, % по массе | | не более 0,25 | | 0,00 |
| | | | | | Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм), % по массе | | не более 2 | | 1,4 |
| | | | | | Прочность (марка по дробимости):<br>потеря массы при испытании, % | | М800<br>св. 13 до 15 | | 14 |

ОБЕЗЛИЧЕННАЯ КОПИЯ • страница 2/2 • 02.11.2026
Подписи и персональные сведения удалены. Не является заверенной копией.