ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»

Адрес: 300039, Россия, Тульская обл., г. Тула ул. Макаренко д.13 корпус 5, этаж1, А

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № SSAQ 000.10.1.0393 от 15.04.2023 г.

ПРОТОКОЛ №141/8 от 21.05.2025

Заказчик	ООО «Агротехпром»
Наименование продукции	щебень из осадочных плотных горных пород ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия
Дата получения образцов	19.05.2025
Сведения об испытанных образцах	**проба №2-** щебня из осадочных плотных горных пород фракции св. 20 до 40 мм в количестве 20 кг, отобрана и представлена Заказчиком.
Регистрационные данные	№ 141/8 № 141/8.1
Цель испытаний	контрольные испытания на соответствие требованиям ГОСТ 8267-93
Методика испытаний	ГОСТ 8269.0-97
Дата испытаний	19.05.2025 – 21.05.2025

Результаты испытаний приведены в приложении

Заключение: проба №2- щебня из осадочных плотных горных пород фракции св. 20 до 40 мм соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 для марки по прочности (дробимость) М600.

ОБЕЗЛИЧЕННАЯ КОПИЯ • страница 1/2 • 02.11.2026
Подписи и персональные сведения удалены. Не является заверенной копией.

Приложение к протоколу № 141/8

Результаты испытаний

Сведения об образцах				Дата испы-тания	Измеряемый показатель (ИП)	Требования к ИП		Обозна-чение НД на испытание	Результаты испытаний
Ре-гис-тра-ция ИЛ	Дата поступ ления	Мар-ки-ровка заказ-чика	Марки-ровка ИЛ			Обозна-чение НД на продук-цию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141/8	16.05. 2025	проба № 2	141/8.1	16.05.2025-21.05.2025	Насыпная плотность в естественном состоянии, кг/м^3	ГОСТ 8267-93	не нормируется	ГОСТ 8269.0-97	1230
					Зерновой состав: полный остаток на ситах, % по массе: диаметр отверстий контрольных сит:				
					d =20 мм		от 90 до 100		99,34
					0,5 (d+D) = 30 мм		от 30 до 60(80)		64,63
					D = 40 мм		до 10		9,93
					1,25D = 50 мм		до 0,5		0,00
					Форма зерен: содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе		группа 3 св. 15 до 25 вкл.		19,8
					Содержание зерен слабых пород, % по массе		М600 не более 10		9,4
					Содержание глины в комках, % по массе		не более 0,25		0,00
					Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм), % по массе		не более 2		1,0
					Прочность (марка по дробимости): потеря массы при испытании, %		М600 св. 15 до 19		17

Примечание: 1. Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.

ОБЕЗЛИЧЕННАЯ КОПИЯ • страница 2/2 • 02.11.2026
Подписи и персональные сведения удалены. Не является заверенной копией.