ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»

**Адрес: 300039, Россия, Тульская обл.,
г. Тула ул. Макаренко д.13 корпус 5, этаж1,
А**

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № SSAQ 000.10.1.0393 от 15.04.2023 г.

ПРОТОКОЛ №141/9 от 21.05.2025

Заказчик	ООО «Агротехпром»
Наименование продукции	щебень из осадочных плотных горных пород ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия
Дата получения образцов	16.05.2025
Сведения об испытанных образцах	**проба №3-** щебня из осадочных плотных горных пород фракции св. 40 до 80 (70) мм в количестве 40 кг, отобрана и представлена Заказчиком.
Регистрационные данные	№ 141/9 № 141/9.1
Цель испытаний	контрольные испытания на соответствие требованиям ГОСТ 8267-93
Методика испытаний	ГОСТ 8269.0-97
Дата испытаний	16.05.2025 – 21.05.2025

Результаты испытаний приведены в приложении

Заключение: проба №3- щебня из осадочных плотных горных пород фракции св. 40 до 80 (70) мм соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 для марки по прочности (дробимость) М600.

ОБЕЗЛИЧЕННАЯ КОПИЯ • страница 1/2 • 02.11.2026
Подписи и персональные сведения удалены. Не является заверенной копией.

Приложение к протоколу № 141/9

Результаты испытаний

Сведения об образцах				Дата испы-тания	Измеряемый показатель (ИП)	Требования к ИП		Обозна-чение НД на испыта-ние	Результаты испытаний
Ре-гис-тра-ция ИЛ	Дата поступ ления	Мар-ки-ровка заказ-чика	Марки-ровка ИЛ			Обозна-чение НД на продук-цию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141/9	16.05. 2025	проба № 3	141/9.1	16.05.2025-21.05.2025	Насыпная плотность в естественном состоянии, кг/м^3	ГОСТ 8267-93	не нормируется	ГОСТ 8269.0-97	1250
					Зерновой состав: полный остаток на ситах, % по массе:				
					диаметр отверстий контрольных сит:				
					d =40 мм		от 90 до 100		99,95
					0,5 (d+D) = 60 мм		от 30 до 60(80)		79,59
					D = 80 мм		до 10		9,88
					1,25D = 100 мм		до 0,5		0,00
					Форма зерен: содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе		группа 3 св. 15 до 25 вкл.		20,4
					Содержание зерен слабых пород, % по массе		М600 не более 10		9,5
					Содержание глины в комках, % по массе		не более 0,25		0,00
					Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм), % по массе		не более 2		0,8
					Прочность (марка по дробимости): потеря массы при испытании, %		М600 св. 15 до 19		17

Примечание: 1. Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.

ОБЕЗЛИЧЕННАЯ КОПИЯ • страница 2/2 • 02.11.2026
Подписи и персональные сведения удалены. Не является заверенной копией.