

2022/5/26	投入重量	60kg	生成油重量	43.1kg	油化率	72%
	取出し重量	5.2kg	生成油量	51ℓ	オフガス率	19%
3P成型端材 基礎試験	金属・異物残渣重量	0kg	生成油比重(kg/ℓ)	0.845		
	油化残渣重量	5.2kg	オフガス量	11.7kg	排水量	73ℓ
投入準備			投入準備			
処理後の状態			残渣状態			

2022/6/21	投入重量	50kg	生成油重量	40.7kg	油化率	81%
	取出し重量	0.8kg	生成油量	47ℓ	オフガス率	17%
PEポリ缶 廃棄物試験単一素材	金属・異物残渣重量	0kg	生成油比重(kg/ℓ)	0.867		
	油化残渣重量	0.8kg	オフガス量	8.4kg	排水量	73ℓ
投入準備			投入準備			
処理後の状態			残渣状態			