




2022/4/8	投入重量	20kg	生成油重量	16.2kg	油化率	81%
	取出し重量	0.5kg	生成油量	19ℓ	オフガス率	17%
PPペレット 基礎試験	金属・異物残渣重量	0kg	生成油比重(kg/ℓ)	0.85		
	油化残渣重量	0.5kg	オフガス量	3.3kg	排水量	78ℓ
投入物			投入準備			
処理後の状態			残渣状態			

2022/4/16	投入重量	50kg	生成油重量	39.8kg	油化率	80%
	取出し重量	0.2kg	生成油量	48ℓ	オフガス率	20%
PP成型端材 基礎試験	金属・異物残渣重量	0kg	生成油比重(kg/ℓ)	0.83		
	油化残渣重量	0.2kg	オフガス量	10.0kg	排水量	90ℓ
投入物計量			投入準備			
投入物計量			残渣状態			