

〒547-0016 大阪市平野区長吉長原1-1-20

TEL:06-4392-7499 FAX:06-4392-7676

1)日時

実験日	2021/12/16
開始時間	13:00
終了時間	翌14:00

担当: 高見

2)試料

名称	ブレード炭化処理実験
試料	ブレード (FRP多め)
重量	試料を窯に入れ加熱する

3)実験方法

①:連続機に試料を入れる
②:炉を最高設定温度350℃から550℃
③:炉を冷却して試料を取り出す

4)実験結果

状態	炭化				
実験前重量		実験後重量		減量	0 kg
減量率	#DIV/0!	残渣率	#DIV/0!		
抽出油		油化率	1%以下	オフガス (水分)	#DIV/0!

5)考察

木材の部分は炭化できたがガラス繊維部分が多いため残っているように見える。

FRPの繊維が刺さることはないので熱は通っていつている。

裁断を細かくすればさらに効率が良いと思われる。

処理前



処理前




処理前



取り出し後



取り出し後



取り出し後



残渣物



使用機械



■熱分解炉プログラム

STEP	熱分解炉			加熱蒸気		
		時間	温度		時間	温度
前室	12月17日	13:00		12月17日	13:00	
1	12月17日	16:00	250℃	12月17日	16:00	250℃
2	12月17日	19:00	450℃	12月17日	19:00	450℃
3	12月17日	22:00	550℃	12月17日	22:00	550℃
4	12月18日	1:00	100℃	12月18日	1:00	100℃
5	12月18日	1:00	取り出し	12月18日	1:00	取り出し
6						
7						