



08/2016

fugi-fix steindesign 1K

Allgemein

fugi-fix steindesign gibt es als 1-K Produkt und als 2-K Produkt für unterschiedliche Belastungen.

Anwendungsbereiche

1-K

- Verfestigung von Kies und Splitt im Privatbereich
- Verfestigung von weißem Gestein

Vorteile

- Für Flächen ab 30 mm Tiefe
- Nach 24 Stunden begehbar
- Farbecht
- UV- und wasserbeständig
- Dauerhafter Fugenschluss
- Stark wasserdurchlässig

Lieferformen

fugi-fix steindesign 1K

Dose: 1 kg Harz

fugi-fix steindesign 2K

Komponente A: 1,7 kg Harz

Komponente B: 0,8 kg Härter

Gebinde: 2,5 kg

Technische Daten

Produkt:	1K
Chemische Basis:	PU-Harz
Rohdichte:	1,65 g/cm ³
Druckfestigkeit:	6,3 N/mm ²
Biegezugfestigkeit:	1,75 N/mm ²
Lagerdauer:	12 Monate
Verarbeitungstemp.:	+7°C bis +25°C
Topfzeit:	ca. 20 Minuten
Verkehrsfreigabe:	nach 24 Stunden begehbar nach 6 Tagen endgültige Freigabe
Entsorgung:	Restentleerte Gebinde können gemäß der behördlichen Vorschriften entsorgt werden.
Reinigung:	Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife unverzüglich abwaschen.






VERARBEITUNG: fugi-fix steindesign

Benötigte Werkzeuge

Mischer, Gummischieber, feiner Haarbesen

Verarbeitungsschritte




- Ober- und Unterbau müssen wasserdurchlässig sein
- Fläche für eine Tiefe von mind. 30 mm vorbereiten




- Sauberen und trockenen Kies/Splitt in Mischer geben
- Harz hinzugeben
- 5 Minuten mischen lassen



- Das fertige Mischgut auf die Fläche schütten und mit Schaufel verteilen
- Mit Nivellierlatte abziehen



- 1K - Mit Glättkelle Verdichten
- 2K - Mit leichter Rüttelplatte verdichten



- Die Fläche 24 h vor Regen schützen
- Regenschutz muss Luftzirkulation gewährleisten

VERBRAUCH: fugi-fix steindesign

Flächentiefe von 30 mm | Änderungen der Werte vorbehalten.

fugi-fix.de

je 1m² - 1K

1 kg Harz + 50 kg (2 x 25 kg) Splitt/Kies

je 1,5 m² - 2K

2,5 kg Harz + 75 kg (3 x 25 kg) Splitt/Kies

