

Allgemein

fugi-fix schnellfest ist <mark>2-komponentig</mark> und basiert auf Epoxidharz und Quarzsand.

Anwendungsbereiche

- Verfugung von sämtlichen Pflasterbelägen im PKW- und LKW-Bereich bis 40 t Belastung, ab 8 mm Fugenbreite und 30 mm Fugentiefe
- Speziell für höchstbelastete Bereiche wie Busbahnhöfe

Vorteile

- Für höchste Verkehrsbelastungen bis 40 t
- Einfache Verarbeitung
- Dauerhafter Fugenschluss
- Ab 0°C Untergrundtemperatur verarbeitbar
- Sehr gering wasserdurchlässig

Lieferform

fugi-fix hoch belastbar Komponente A: 25 kg Sand Komponente B: 3 kg Harz

28 kg Gebinde

Palette: 24 Eimer

Farben: sand/hell, grau, anthrazit

Technische Daten

Chemische Basis:	Epoxidharz und Quarzsand			
Ausführungen:	sand/hell, grau, anthrazit			
Dichte:	1,74 g/cm ³			
Druckfestigkeit:	73,0 N/mm ²			
Biegezugfestigkeit:	21,1 N/mm ²			
Wasserdurchläs.:	0,015 l/min./m ²			
Lagerdauer:	24 Monate, frostfrei u. trocken			
Verarbeitungstemp.:	0°C bis +35°C			
Topfzeit:	15-20 Minuten (+20°C)			
Aushärtezeit:	24 Stunden			
Verkehrsfreigabe:	3 Tage (bei +20°C Untergrundtemp.)			
Entsorgung:	Restentleerte Gebinde können gemäß der behördlichen Vorschriften entsorgt werden.			
Reinigung:	Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife unverzüglich abwaschen.			



fugi-fix - c/o Nadler Straßentechnik GmbH Fraunhoferstraße 3 | D-85301 Schweitenkirchen Tel.: 0 84 44 - 92 400 -35 | Fax: 92 400 -40 E-Mail: info@fugi-fix.de | Web: www.fugi-fix.de







VERARBEITUNG: fugi-fix hoch belastbar

Benötigte Werkzeuge

Mischer, Gummischieber, feiner Haarbesen

Verarbeitungsschritte




Fugen auf mindestens 30 mm Tiefe reinigen und Mindestfugenbreite von 8 mm einhalten.




Die Füllstoffkomponente komplett in den Mischer geben, Harz dazu geben und 6 Minuten mischen.



Material sofort gleichmäßig und vollständig auf der Fläche verteilen.



Das Material mit geeignetem Werkzeug diagonal zur Fuge einarbeiten.



- Nach ca. 10 min. die Steinoberfläche vorsichtig mit feinem Haarbesen abkehren.
- Abgekehrt wird diagonal zur Fuge



- Die Fläche muss 24 h vor Regen geschützt werden.
- Endgültige Freigabe nach 3 Tagen

fugi-fix hoch belastbar

Mindestfugenbreite 8 mm | Mindestfugentiefe 30 mm 1-komponentig für Belastungen bis 40 t

Änderungen der Tabellenwerte vorbehalten.

fugi-fi<u>x</u>

Verbrauch in kg von fugi-fix hoch belastbar pro m² bei 40 mm Fugentiefe, 10 mm Fugenbreite für nachfolgende Steingrößen									
cm	4	6	10	12	16	20	40		
4	27,8	23,7	20,2	19,3	18,0	-	-		
6	23,7	19,9	16,3	15,3	14,0	-	-		
8	21,7	17,7	14,1	13,1	11,8	11,0	-		
10	20,2	16,3	12,7	11,7	10,4	9,6	8,0		
12	-	15,3	11,7	10,7	9,4	8,7	7,1		
16	-	-	10,4	9,4	8,2	7,4	5,8		
20	-	-	9,7	8,7	7,4	6,6	5,0		
40	_	_	_	_	_	5.0	3.4		



fugi-fix - c/o Nadler Straßentechnik GmbH Fraunhoferstraße 3 | D-85301 Schweitenkirchen Tel.: 0 84 44 - 92 400 -35 | Fax: 92 400 -40 E-Mail: info@fugi-fix.de | Web: www.fugi-fix.de

