

# **Allgemein**

fugi-fix belastbar ist 2-komponentig und basiert auf Epoxidharz und Quarzsand

# **Anwendungsbereiche**

- Verfugung von sämtlichen Pflasterbelägen im PKW- und LKW-Bereich bis 7,5 t Belastung,
- Ab 3 mm Fugenbreite und 20 mm Fugentiefe

#### **Vorteile**

- Für schmale Fugen hervorragend geeignet
- Sehr gute Fließfähigkeit und Verarbeitung
- Belastbar bis 7,5 t
- Dauerhafter Fugenschluss
- Ab 0°C Untergrundtemperatur verarbeitbar
- Dauerhaft wasserdurchlässig

#### Lieferform

fugi-fix belastbar

Komponente A: 27,5 kg Sand Komponente B: 2,5 kg Harz

30 kg Gebinde

Palette: 24 Eimer

Farben: sand/hell, grau, anthrazit

#### **NEU:**

Jetzt auch für Fugentiefen ab 20 mm bei Fußgängerbelastung möglich. Voraussetzung: Verlegung auf drainfähigem Mörtelbett, inkl. Haftbrücke

#### **Technische Daten**

	Chemische Basis:	Epoxidharz und Quarzsand					
	Ausführungen:	sand/hell, grau, anthrazit					
	Dichte:	1,47 g/cm <sup>3</sup>					
	Druckfestigkeit:	24,5 N/mm <sup>2</sup>					
	Biegezugfestigkeit:	7,5 N/mm <sup>2</sup>					
	Wasserdurchläs.:	2,3 l/min./m <sup>2</sup>					
	Lagerdauer:	24 Monate, frostfrei u. trocken					
	Verarbeitungstemp.:	0°C bis +35°C					
	Topfzeit:	20 Minuten					
	Aushärtezeit:	24 Stunden					
	Verkehrsfreigabe:	nach 6 Tagen befahrbar					
	Entsorgung:	Restentleerte Gebinde können gemäß der behördlichen Vorschriften entsorgt werden.					
	Reinigung:	Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife unverzüglich abwaschen					



fugi-fix - c/o Nadler Straßentechnik GmbH Fraunhoferstraße 3 | D-85301 Schweitenkirchen Tel.: 0 84 44 - 92 400 -35 | Fax: 92 400 -40 E-Mail: info@fugi-fix.de | Web: www.fugi-fix.de








# Verarbeitung: fugi-fix belastbar

## Benötigte Werkzeuge

Mischer, Gummischieber, feiner Haarbesen

# Verarbeitungsschritte



- Fugen auf mindestens 30 mm Tiefe reinigen und Mindestfugenbreite von 3 mm einhalten
- Fläche behutsam anfeuchten!



- Die Füllstoffkomponente komplett in den Mischer geben, Harz dazu geben und 3 Minuten mischen
- 1,5 Liter Wasser dazugeben und erneut 3 Minuten mischen



Material sofort gleichmäßig und vollständig auf der vorgenässten Fläche verteilen.



Das Material mit geeignetem Werkzeug diagonal zur Fuge einarbeiten.



- Nach ca. 15 min. die Steinoberfläche vorsichtig mit feinem Haarbesen abkehren.
- Abgekehrt wird diagonal zur Fuge



- Die Fläche muss 24 h vor Regen geschützt werden.
- Nach 24 h begehbar
- Endgültige Freigabe nach 6 Tagen

### VERBRAUCH: fugi-fix belastbar

Mindestfugenbreite 3 mm | Mindestfugentiefe 30 mm 2-komponentig für Belastungen bis 7,5 t

Änderungen der Tabellenwerte vorbehalten.

Verbrauch in kg von fugi-fix belastbar pro m² bei 3 cm Fugentiefe, 3 mm Fugenbreite für nachfolgende Steingrößen

nere, 3 mm rogenbrene for nachioigenae sieingroben												
cm	4	6	10	12	16	20	40	60	80	100	120	
4	6,2	5,2	4,4	4,2	3,9	-	-	-	-	-	-	
6	5,2	4,2	3,4	3,2	2,9	-	-	-	-	-	-	
8	4,7	3,7	2,9	2,7	2,4	2,2	-	-	-	-	-	
10	4,4	3,4	2,6	2,4	2,1	1,9	1,6	-	-	-	-	
12	-	3,2	2,4	2,2	1,9	1,7	1,4	-	-	-	-	
16	-	-	2,1	1,9	1,6	1,5	1,1	-	-	-	-	
20	-	-	1,9	1,7	1,5	1,3	1,0	0,9	0,8	-	-	
40	-	-	-	-	-	1,0	0,7	0,5	0,5	0,5	0,4	
60		-	-	-	-	0,9	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	
80	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,5	0,3	0,3	
100	-	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	
120	-	-	-	-	-	-	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	



**fugi-fix** - c/o Nadler Straßentechnik GmbH Fraunhoferstraße 3 | D-85301 Schweitenkirchen Tel.: 0 84 44 - 92 400 -35 | Fax: 92 400 -40 E-Mail: info@fugi-fix.de | Web: www.fugi-fix.de

