Materialprüfanstalt Hannover
Bauwesen und Produktionstechnik

MPA HANNOVER · Betriebsstätte Garbsen
An der Universität 2 · D 30823 Garbsen

Wuyihongsheng Abrasives Co.,Ltd
No.21 Lotus Road, Baihuashan Industrial Zone
Wuyi City, Zhejiang
China

An der Universität 2
30823 Garbsen
Zentrale +49 511 762-8708
Telefax +49 511 762-3002
E-Mail office@mpa-hannover.de

Internet www.mpa-hannover.de

Test Report
20243435

Your request dated: 23.07.2024 Your Sign: SZ1228 received: 06.08.2024
Ihr Auftrag vom: *Ihr Zeichen:* *eingegangen:*

Testing material: Flat cutting-off wheel, Ø 115 mm Type: 41 for inox.
Versuchsmaterial: *Gerade Trennschleifscheibe*

Subject matter of the request: Bursting speed test.
Inhalt des Antrages:

Sample taking: Shanghai Sunzone Business Consulting Co., Ltd., P.R. China
Probennahme:

Test bases EN 12413:2019
Prüfungsgrundlage

Handed in on: 06.08.2024
Angeliefert am:

Number of pages 3
Anzahl der Seiten:

The results relate only to the intems tested.
Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Gegenstände.

The test report may only be published in an unaltered form. Publication of extracts requires prior written permission from the MPA Hannover
Der Test Bericht darf nur ungeändert veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung der MPA Hannover

MPA HANNOVER
Betriebsstätte Garbsen

Test Report No.: **20243435**

Test bases: **EN 12413:2019** **Minimum bursting speed**

Prüfungsgrundlage: *Bruchsicherheit*

Manufacturer's details

Angaben des Herstellers

Marking / *Bezeichnung*	MF
Art. No.	ALI24-031
MPA	
Dimensions / *Abmessungen*	Ø115 x 1,2 x 22.23mm
Type of Bond / *Bindungsart*	BF
Abrasives / *Schleifmittel*	corundum
Grit / *Körnung*	A46
Hardness grade / *Härtegrad*	T
Maximum operating speed / *Arbeitshöchstgeschwindigkeit*	80 m/s
Maximum rpm / *Arbeitshöchstdrehzahl*	14.280 RPM
Date of expiry / *Verfalldatum*	07/2027

Test results / *Testergebnisse*

Test sample No: *Prüfmuster Nr.:*		1	2	3
Outside diameter *Außendurchmesser*	D [mm]	115	115	115
Cut width *Belagdicke*	T [mm]	1,3	1,3	1,3
Bore diameter 16 mm *Bohrungsdurchmesser*	H	o.k.	o.k.	o.k.
Ratio of diameters *Durchmesserverhältnis*	H/D	0,149	0,149	0,149

Bursting speed test

Test der Bruchsicherheit

Bursting speed of rotation *Bruchdrehzahl*	n_{br} [1/min]	25.200	25.200	25.200
Bursting speed *Bruchgeschwindigkeit*	v_{br} [m/s]	141,4	141,3	141,4

Safety requirement: **Minimum bursting speed $v_{br} \geq$** **138,4 m/s**

Sicherheitsanforderungen *Mindestbruchgeschwindigkeit*

MPA HANNOVER
Betriebsstätte Garbsen

Test Report No.: 20243435

Conclusion / *Ergebnisse*

Marking / *Beschriftung*	**o.k.**
Dimensions / *Abmessungen*	**o.k.**
Bursting speed / *Bruchsicherheit*	**o.k.**

Conclusion: **The samples met the tested requirements of EN 12413:2019**

Die Proben erfüllen die getesteten Anforderungen der EN 12413:2019

Garbsen: 07.11.2024

Materialprüfanstalt Hannover
MPA TESTED
Bauwesen und Produktionstechnik

i.A. Tester: A. Martin