

PETRONAS MOTOGRIS LM

จาระบีอเนกประสงค์สำหรับยานยนต์และอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ผสมสารรับแรงกดสูงและโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์



ปิโตรนาส โมโตกริส เอลเอ็ม (PETRONAS Motogris LM) เป็นจาระบีอเนกประสงค์ที่ผลิตจากสบูลิเทียมคุณภาพสูงรวมกับสารเพิ่มคุณภาพชนิดรับแรงกดอัดสูง EP (Extreme Pressure) และโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ (MoS2) ออกแบบเพื่อรองรับการทำงานหนักในช่วงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิต่ำ ถึงอุณหภูมิสูง ทั้งยานยนต์และอุตสาหกรรม เช่น แชสซี ลูกปืนล้อ แบร้งค์ปั๊ม น้ำ ข้อต่อ Joint และคลัชท์ในรถยนต์ รถบรรทุก รถบัส รถแวน รถออฟโรด และเครื่องจักรกลการเกษตร

ปิโตรนาส โมโตกริส เอลเอ็ม ผลิตด้วยน้ำมันปิโตรเลียมพื้นฐานที่มีค่าดัชนีความหนืดสูง และสบูลิเทียมคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพป้องกันสนิม การกัดกร่อน และการรวมตัวกับอากาศ รวมทั้งสารเพิ่มคุณภาพรับแรงกดกระแทกสูง ทำให้สามารถป้องกันความสึกหรอของลูกปืน และชิ้นส่วนต่างๆ ได้ดีที่สุด แม้ในขณะที่มีน้ำหนักรวม และมีแรงกดกระแทกสูง ป้องกันการเกิดสนิม และการกัดกร่อน การรวมตัวกับอากาศ และป้องกันการชะล้างของน้ำได้ดี โมลิบดีนัมช่วยป้องกันความสึกหรอจากการเสียดสีและการสั่นสะเทือนได้ดีมาก

การใช้งาน

ปิโตรนาส โมโตกริส เอลเอ็มเหมาะสำหรับใช้งานกับ

- เหมาะสำหรับแบร้งค์ลูกปืนล้อ แชสซีของรถยนต์และรถบรรทุก รถแทรกเตอร์เครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรกลก่อสร้าง เหมืองแร่และเครื่องจักรกลทุ่นแรงทุกชนิด
- กับเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมที่ต้องรับน้ำหนักภาระ (load) และแรงกดกระแทกสูง
- เหมาะสำหรับงานหล่อลื่น แบร้งค์กาบ ลูกปืน เกียร์ คลับบีง และข้อต่อโยยส์ต่างๆ
- โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ช่วยต้านทานความสึกหรอจากการกัดกร่อนและความสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม
- ใช้งานได้ดีในช่วงอุณหภูมิระหว่าง -20°C ถึง 130°C

คุณลักษณะและประโยชน์

- ช่วยลดความสึกหรอในสภาวะงานหนัก มีแรงกดกระแทก และแรงสั่นสะเทือนสูง
- ป้องกันสนิม และการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
- ทนต่ออุณหภูมิสูง และต่ำได้ดี
- ทนต่อการชะล้างของน้ำ
- เนื้อจาระบีจับเกาะดี ทนต่อการสลัดหลุดได้ดี
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของลูกปืน แบร้งค์ ให้ยาวนานขึ้น

Product Data Sheet

PETRONAS MOTOGRIS LM

จาระบีอเนกประสงค์สำหรับยานยนต์และอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ผสมสารรับแรงกดสูงและโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์



คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติจำเพาะ		2
NLGI		2
สี		เทาดำ
จุดหยด, °C		213
Worked Penetration, dmm		273
ชนิดสบู่		ลิเทียม
4 Ball Weld Point, kgf		250
4 Ball Wear, Scar Diameter, mm		0.45
Cu Strip Corrosion		1a
Oil Separation @ 100C, 24 hrs		2.4
Water Washout Loss @ 79C %mass		1
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน, °C		-20 ถึง 130

* ข้อมูลทางเทคนิคเหล่านี้ให้ไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

อาชีวอนามัย,ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com