

PETRONAS SLIDEWAY SERIES

น้ำมันหล่อลื่นรางเลื่อนคุณภาพสูง

ปิโตรนาส สไลด์เวย์ ซีรีส์ เป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับเครื่องจักรรางเลื่อน แท่นเลื่อน ที่ต้องการความแม่นยำสูง และรอบต่ำ และช่วยป้องกันสภาวะสะดุดลื่นได้

ปิโตรนาส สไลด์เวย์ ซีรีส์ ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงมาผนวกกับสารเพิ่มคุณภาพเทคโนโลยีสูงที่มีสาร เช่น สารต้านทานออกซิเดชัน สารต่อต้านสนิม สารรับแรงกดสูง (EP) สารปกป้องความสึกหรอ และต้านทานการเกิดฟอง ปิโตรนาส สไลด์เวย์ ซีรีส์ มีคุณสมบัติในการแยกตัวจากน้ำ และน้ำยาหล่อเย็น (cutting fluid) ชนิดละลายน้ำได้ดีเยี่ยม ปกป้องการสึกหรอ และด้วยประสิทธิภาพการเกาะติดที่ผิวของรางเลื่อนได้ดีเป็นพิเศษ ป้องกันการสะดุดลื่น (stick-slip) ช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างราบรื่น

การใช้งาน

ปิโตรนาส สไลด์เวย์ ซีรีส์ ถูกแนะนำให้ใช้ในงานกับ

- เหมาะสำหรับหล่อลื่นเครื่องจักรที่มีรางเลื่อน แท่นเลื่อน และระบบป้อนชิ้นงานทั้งแนวราบและแนวตั้ง เช่น เครื่อง CNC, เครื่องกัด, เครื่องกลึง, เครื่องไส เป็นต้น
- เบอร์ ISO VG 68 แนะนำให้ใช้งานกับเครื่องจักรรางเลื่อนขนาดเล็กถึงกลาง รวมถึงหล่อลื่นแบบน้ำมันท่วมเครื่องจักรขนาดใหญ่ และเหมาะกับระบบหมุนเวียนในเครื่องจักรขนาดใหญ่ รวมทั้งระบบไฮดรอลิกงานหนักปานกลาง
- เบอร์ ISO VG 220 แนะนำให้ใช้กับเครื่องจักรรางเลื่อนขนาดใหญ่ที่มีแรงกดสูง และต้องการความแม่นยำสูง นอกจากนี้ยังแนะนำให้ใช้กับรางเลื่อนแนวตั้งและแนวเอียงที่มีปัญหาเรื่องน้ำมันหยด

คุณลักษณะและคุณประโยชน์

คุณลักษณะ	คุณประโยชน์
แยกตัวจากน้ำ และน้ำยาหล่อเย็นชนิดละลายน้ำได้อย่างดีเยี่ยม	ด้วยคุณสมบัติการแยกตัวจากน้ำยาหล่อเย็นอย่างดีเยี่ยม ช่วยให้แยกน้ำมันรางเลื่อนออกจากน้ำยาหล่อเย็นได้ง่าย
รองรับแรงกดแรงกระแทกสูง	รับแรงกดแรงกระแทกสูงได้ดีเยี่ยม ช่วยยืดอายุเกียร์ให้ยาวนาน แม้ทำงานในสภาวะที่มีโหลดสูง
ปกป้องความสึกหรอได้ดี	ปกป้องชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักรจากการสึกหรอ และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น
ผสมสารเพิ่มความลื่น	ช่วยลดแรงเสียดทาน ช่วยให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ยึดเกาะผิวโลหะได้ดี	เกาะติดที่ผิวของรางเลื่อนได้ดีช่วยปกป้องผิวสัมผัสจากการถูกชะล้างโดยน้ำยาหล่อเย็น

PETRONAS SLIDEWAY SERIES

น้ำมันหล่อลื่นรางเลื่อนคุณภาพสูง

ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดี	ต้านทานการกัดกร่อนแม้นในสภาวะที่มีน้ำเจือปน ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
ไม่เป็นอันตรายกับส่วนประกอบที่เป็นโลหะชนิด ต่างๆ	ไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนโลหะผสมเกือบทุกชนิด ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหา ต่อระบบ

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติจำเพาะ	Method	Specification	68	220
ความหนาแน่นที่ 15 °C, kg/l	ASTM D 4052	(1)	0.885	0.900
ค่าความหนืดที่อุณหภูมิ 40°C, cSt	ASTM D 445	±10%	68	220
ค่าความหนืดที่อุณหภูมิ 100°C, cSt	ASTM D 445	**	8.7	18.7
ดัชนีความหนืด	ASTM D 2270	(1)	99	95
จุดวาบไฟ, °C	ASTM D 92	Report	220	240
จุดไหลเท, °C	ASTM D 97	**	-9	-6
TAN, mgKOH/g	ASTM D 664	(1)	0.50	0.50
การแยกตัวจากน้ำ 40/37/3 - mins	ASTM D 1401	Max. 30	25	30
FZG, Stages Passed	ISO 14635-1	Min. 10	Pass 12	Pass 12
Frictional Test	CM Stick-Slip	Max. 0,80	0.78	0.78
การกัดกร่อนทองแดง	ASTM D 130	Max. 2	1b	1b
Foam Sequence I, mL	ASTM D 892	Max. 150/0	30/0	30/0
Foam Sequence II, mL		Max. 75/0	0/0	0/0
Foam Sequence III, mL		Max. 150/0	30/0	30/0

ข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดที่ได้ระบุไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และข้อมูลจำเพาะนั้นยึดตาม on DIN 51524-2 DIN 51517-3 และ Fives Cincinnati

**ขอบเขตของค่าดังกล่าวขึ้นกับค่าความหนืด/ (1) ไม่ต้องการข้อมูลจำเพาะ (specification)/ SS ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านขอบเขตการควบคุมคุณภาพ

ระดับสมรรถนะ

- DIN 51517 Part III
- DIN 51524 Part II HLP (2006)
- Fives Cincinnati Machine (P47)

PETRONAS SLIDEWAY SERIES

น้ำมันหล่อลื่นรางเลื่อนคุณภาพสูง

อาชีวอนามัย,ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com