当混凝土强度等级≥C60 时,宜采用标准试件; 使用非标准试件时,尺寸换算系数应由实验确定。

单位:　　MPa　　N/ mm²

6) 数据计算

混凝土立方体抗压强度计算应精确至 0.1MPa,取三个试件强度的算术平均值作为每组试件的抗压强度代表值。

当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值的差值超过中间值的 15%时，取中间值作为该组试件的强度代表值；

当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的 15%时，该组试件的强度不应作为评定的依据。

2、 混凝土劈裂抗拉强度实验

1) 试件尺寸：100×100×100(mm)

2) 龄期：14 天

3) 加载方式：见右图



混凝土劈裂抗拉强度采用直径为 150mm 的钢制弧型垫条,其长度不短于试件边长.进行劈裂抗拉试验时在垫条与混凝土之间垫一厚 3-4mm, 宽度为 10-20mm 的三合板垫层。

4) 加荷速度：0.2-0.8Mpa/S(强度等级低的取 0.2-0.5,高的取 0.5-0.8Mpa/S)

5) 数据计算

混凝土劈裂抗拉强度应按下式计算：

$$f_{ts} = \frac{2F}{\pi A} = 0.637\frac{F}{A}$$

式　　f_{ts}　中，　为混凝土劈裂抗拉强度(Mpa)；F 为破坏荷载(N)；A 为试件劈裂面面积(mm²)。劈裂抗拉强度计算精确到 0.01。

取立方体试件的劈裂抗拉强度为标准值。用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，对 100×100 的试件取值为 0.85。

数据处理与混凝土抗压强度相同。