表示。

混凝土立方体抗压强度标准值系指对按标准方法制作和养护的边长为 150 mm 的立方体试件,在 28d 龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过 5%。

2) 试验依据标准: GB/T50081-2002

3) 加荷速度的选取

＜C30：0.30---0.50MPa/S

≥C30：0.50—0.80 MPa/S

≥C60：0.80—1.0 MPa/S

4) 换算系数

100×100×100(mm)	0.95
150×150×150(mm)	1.00
200×200×200(mm)	1.05

当混凝土强度等级≥C60 时,宜采用标准试件; 使用非标准试件时,尺寸换算系数应由实验确定。





混凝土搅拌机和混凝土振动台

6、 自密实混凝土工作性评价

1) 自密实混凝土拌合物工作性检测方法与指标要求

A 填充性检测

B 间隙通过性检测

C 抗离析性检测

指标要求如下：

序号	检测方法	指标要求		检测性能
1	塌落扩展度	Ⅰ级	650mm≤SF≤750 mm	填充性