#### **INFORMAÇÕES TÉCNICAS** JACQUARD BEE 31.205 Artigo: Código: Gramatura Nota Pilling: Largura (m) Ramado: +- 4cm <u>+</u> 5%: Rendimento (m/kg): $(g/m^2)$ 280,00 1,30 2,75 5,00 NBR 10.589 ASTMD3512/10 Norma NBR 10.591 Norma Vertical Vertical -8 29 Encolhimento (%) +-3 Alongamento (%) +-5 Horizontal -5 Horizontal 24 Norma NBR 10.320 NBR 12.360 Norma Composição (%): PA PES EL 45,00 37,00 18,00 Norma 20A/05 AATCC **INFORMAÇÕES GERAIS**

## Armazenagem / Enfesto:

Armazenar os rolos sempre no sentido horizontal, em seguida confira na etiqueta de código de barras se os rolos fazem parte do mesmo lote. Antes de enfestar o tecido desenrole o rolo de maneira branda, evitando tensão excessiva, em seguida deixe-o descançar enfraldado por 24 h.

Enfestar, sem esticar ou tensionar o tecido, de até 12 cm de altura.

Observar o sentido da malha, seguindo sempre o sentido das colunas, para garantir o encaixe das peças.

## Corte:

Certifique-se que os equipamentos de corte não possuam superfícies abrasivas.

Utilize faca vertical e bem afiada para um corte preciso. Recomendamos a faca circular somente para enfesto de 2 cm.

# Costura:

Cada tecido tem suas próprias características, portanto antes de iniciar as operações de confecção das peças, deve-se testar e ajustar as máquinas com um retalho do artigo e em seguida confeccionar uma peça piloto para análise. Por isso, alguns itens importantes devem ser observados na confecção da peça como: Pressão do calcador, tipo de agulha, fio e linhas ideais, regulagem do ponto que deve acompanhar a elasticidade do tecido e velocidade da máquina.

#### Características:

A extraordinária combinação de Fibras Finas de Poliamida e Poliester com Elastano, com estrutura trabalhada em ondulações e pregas e com fio tinto, permite ao tecido as características de volume, fluidez e vibração ao mesmo tempo. A elasticidade e respirabilidade permitem aplicações diversificadas tanto em Linhas casuais como esportivas.

# Indicações e Cuidados

Indicado ao uso esportivo casual em que se requer elasticidade e movimento com um tecido leve;

Não usar para aplicações em que haja constante contato com cloro e/ou produtos químicos;

Cores Luminosas Sangram e Mancham. Para evitar isto devem ser lavadas somente separadamente, com sabão neutro e não serem deixadas de molho. Devem ainda ser secadas à sombra e imediatamente após molhadas. Sem este cuidado, ocorrerão manchas.

Red	comendação	de utilização d	e agulhas e t	fios.	OBSERVAC	ÇÃO:
Máquina	Interloque	Reta	Galoneira	Overloque		
Linha No.	120 Tex	120 Tex	120 Tex	120 Tex		
Pontos/cm	4	4	4	5		
Agulha	65-70	65-70	65-70	65-70		
Tipo de Ponta	Bola	Bola	Bola	Bola		
Ponto	504-514	504-514	406	504		

Para manter a qualidade dos produtos por mais tempo, é necessário tomar alguns cuidados:

