



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Artigo: RIB GROSSA COLLEGE			Código: 31.038		
Largura (m) Tubular: +- 2cm	Gramatura (g/m²) ± 5%:		Rendimento (m/kg):	Nota Pilling:	
0,75	270,00		2,47	5,00	
Norma NBR 10.589	NBR 10.591			Norma	ASTMD3512/10
Encolhimento (%) +3	Vertical	-5	Alongamento (%) +5	Vertical	6
	Horizontal	-5		Horizontal	55
Norma NBR 10.320			Norma NBR 12.360		
Composição (%):					
Norma 20A/05 AATCC	PA				
	100,00				

INFORMAÇÕES GERAIS

Armazenagem / Enfesto:

Armazenar os rolos sempre no sentido horizontal, em seguida confira na etiqueta de código de barras se os rolos fazem parte do mesmo lote. Antes de enfestar o tecido desenrole o rolo de maneira branda, evitando tensão excessiva, em seguida deixe-o descansar enfraldado por 24 h.

Enfestar, sem esticar ou tensionar o tecido, de até 12 cm de altura.

Observar o sentido da malha, seguindo sempre o sentido das colunas, para garantir o encaixe das peças.

Corte:

Certifique-se que os equipamentos de corte não possuam superfícies abrasivas.

Utilize faca vertical e bem afiada para um corte preciso. Recomendamos a faca circular somente para enfesto de 2 cm.

Costura:

Cada tecido tem suas próprias características, portanto antes de iniciar as operações de confecção das peças, deve-se testar e ajustar as máquinas com um retalho do artigo e em seguida confeccionar uma peça piloto para análise. Por isso, alguns itens importantes devem ser observados na confecção da peça como: Pressão do calcador, tipo de agulha, fio e linhas ideais, regulagem do ponto que deve acompanhar a elasticidade do tecido e velocidade da máquina.

Características:

Em Poliamida, com as características de resistência e durabilidade, foi desenvolvida para acompanhar a aplicação da Helanca College como acabamento, como tbem para confeccionar peças independentes que permitam o caimento e a elasticidade das Ribanas.

Indicações e Cuidados

Indicado como acompanhante das Helancas em Poliamida e para pelas e detalhes individuais;

Não usar para aplicações em que haja constante contato com cloro e/ou produtos químicos;

Cores Luminosas Sangram e Mancham. Para evitar isto devem ser lavadas somente separadamente, com sabão neutro e não serem deixadas de molho. Devem ainda ser secadas à sombra e imediatamente após molhadas. Sem este cuidado, ocorrerão manchas.

Recomendação de utilização de agulhas e fios.					OBSERVAÇÃO:
Máquina	Interloque	Reta	Galoneira	Overloque	
Linha No.	120 Tex	120 Tex	120 Tex	120 Tex	
Pontos/cm	4	4	4	5	
Agulha	65-70	65-70	65-70	65-70	
Tipo de Ponta	Bola	Bola	Bola	Bola	
Ponto	504-514	504-514	406	504	

Para manter a qualidade dos produtos por mais tempo, é necessário tomar alguns cuidados:



Temperatura máxima de lavagem 40°C

**Não alvejar/
Não branquear**

Não secar em tambor

Não passar

Não limpar a seco

Observação: O encolhimento informado é obtido através de lavagem em máquina caseira e secagem em secadora "tumbler".