

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Artigo: DRY FUSION			Código: 31.186		
Largura (m)	Ramado: +/- 4cm	Gramatura (g/m²)	± 5%:	Rendimento (m/kg):	Nota Pilling:
1,60		178,00		3,51	5,00
Norma	NBR 10.589	NBR 10.591			Norma
Encolhimento (%) +3		Vertical	-8	Alongamento (%) +5	
		Horizontal	-5		
Norma	NBR 10.320			Norma	NBR 12.360
Composição (%):		PA	EL		
Norma	20A/05 AATCC	96,00	4,00		

INFORMAÇÕES GERAIS

Armazenagem / Enfesto:

Armazenar os rolos sempre no sentido horizontal, em seguida confira na etiqueta de código de barras se os rolos fazem parte do mesmo lote. Antes de enfestar o tecido desenrole o rolo de maneira branda, evitando tensão excessiva, em seguida deixe-o descansar enfoldado por 24 h.

Enfestar, sem esticar ou tensionar o tecido, de até 12 cm de altura.

Observar o sentido da malha, seguindo sempre o sentido das colunas, para garantir o encaixe das peças.

Corte:

Certifique-se que os equipamentos de corte não possuam superfícies abrasivas.

Utilize faca vertical e bem afiada para um corte preciso. Recomendamos a faca circular somente para enfesto de 2 cm.

Costura:

Cada tecido tem suas próprias características, portanto antes de iniciar as operações de confecção das peças, deve-se testar e ajustar as máquinas com um retalho do artigo e em seguida confeccionar uma peça piloto para análise. Por isso, alguns itens importantes devem ser observados na confecção da peça como: Pressão do calcador, tipo de agulha, fio e linhas ideais, regulagem do ponto que deve acompanhar a elasticidade do tecido e velocidade da máquina.

Características:

A combinação de Finas Fibras de Poliamida com Elastano, com estrutura em meia malha trabalhada, permite ao tecido as características de fluidez e respirabilidade que proporcionam a termodinâmica. Esta tecnologia promove ao usuário, maior sensação de conforto e desempenho na prática de esportes, bem como ótimo conforto na moda casual esportiva.

Indicações e Cuidados






Indicado ao uso esportivo casual em que se requer conforto e esportividade ao mesmo tempo;

Não usar para aplicações em que haja constante contato com cloro e/ou produtos químicos;

Cores Luminosas Sangram e Mancham. Para evitar isto devem ser lavadas somente separadamente, com sabão neutro e não serem deixadas de molho. Devem ainda ser secadas à sombra e imediatamente após molhadas. Sem este cuidado, ocorrerão manchas.

					OBSERVAÇÃO:
Máquina	Interloque	Reta	Galoneira	Overloque	
Linha No.	120 Tex	120 Tex	120 Tex	120 Tex	
Pontos/cm	4	4	4	5	
Agulha	65-70	65-70	65-70	65-70	
Tipo de Ponta	Bola	Bola	Bola	Bola	
Ponto	504-514	504-514	406	504	

Para manter a qualidade dos produtos por mais tempo, é necessário tomar alguns cuidados:

				
Temperatura máxima de lavagem 40°C	Não alvejar/ Não branquear	Não secar em tambor	Não passar	Não limpar a seco

Observação: O encolhimento informado é obtido através de lavagem em máquina caseira e secagem em secadora "tumbler".