INFORMAÇÕES TÉCNICAS HELANCA MAX COLLEGE T Artigo: Código: 31.203 Gramatura Largura (m) Tubular: +- 2cm + 5%: Rendimento (m/kg): **Nota Pilling:** (g/m^2) 250,00 2,00 5,00 ASTMD3512/10 Norma NBR 10.589 NBR 10.591 Norma -5 Vertical Vertical 10 Encolhimento (%) +-3 Alongamento (%) +-5 -8 17 Horizontal Horizontal Norma NBR 10.320 NBR 12.360 Norma Composição (%): PA 100,00 Norma 20A/05 AATCC

INFORMAÇÕES GERAIS

Armazenagem / Enfesto:

Armazenar os rolos sempre no sentido horizontal, em seguida confira na etiqueta de código de barras se os rolos fazem parte do mesmo lote. Antes de enfestar o tecido desenrole o rolo de maneira branda, evitando tensão excessiva, em seguida deixe-o descançar enfraldado por 24 h.

Enfestar, sem esticar ou tensionar o tecido, de até 12 cm de altura.

Observar o sentido da malha, seguindo sempre o sentido das colunas, para garantir o encaixe das peças.

Corte:

Certifique-se que os equipamentos de corte não possuam superfícies abrasivas.

Utilize faca vertical e bem afiada para um corte preciso. Recomendamos a faca circular somente para enfesto de 2 cm.

Costura:

Cada tecido tem suas próprias características, portanto antes de iniciar as operações de confecção das peças, deve-se testar e ajustar as máquinas com um retalho do artigo e em seguida confeccionar uma peça piloto para análise. Por isso, alguns itens importantes devem ser observados na confecção da peça como: Pressão do calcador, tipo de agulha, fio e linhas ideais, regulagem do ponto que deve acompanhar a elasticidade do tecido e velocidade da máquina.

Características:

A Nova Helanca de Fibra de Poliamida com maior largura, com a mesma Qualidade já reconhecida da College, oferece características de alta resistência e durabilidade com conforto e economia para o uso intenso e diário as aplicações escolares e casual. Também pode ser aplicada a peças esportivas e casual esportivo de leve elasticidade, em maior largura busca oferecer maior aproveitamento e economia para o confeccionista.

Indicações e Cuidados

Indicado ao uso esportivo casual em que se requer elasticidade e movimento com um tecido leve;

Não usar para aplicações em que haja constante contato com cloro e/ou produtos químicos;

Cores Luminosas Sangram e Mancham. Para evitar isto devem ser lavadas somente separadamente, com sabão neutro e não serem deixadas de molho. Devem ainda ser secadas à sombra e imediatamente após molhadas. Sem este cuidado, ocorrerão manchas.

Recomendação de utilização de agulhas e fios.					OBSERVAÇÃO:
Máquina	Interloque	Reta	Galoneira	Overloque	
Linha No.	120 Tex	120 Tex	120 Tex	120 Tex	
Pontos/cm	4	4	4	5	
Agulha	65-70	65-70	65-70	65-70	
Tipo de Ponta	Bola	Bola	Bola	Bola	
Ponto	504-514	504-514	406	504	

Para manter a qualidade dos produtos por mais tempo, é necessário tomar alguns cuidados:

