LABFAST® 85 PRO

Fiche technique

Polyaspartique économique haute performance avec long temps de travail, durcissement rapide, odeur réduite et technologie avancée d'opacité

Description

Le LABFAST® 85 PRO est un polyaspartique à haute teneur en solides, à deux composants (1A:1B), non jaunissant et à odeur réduite utilisé couramenet pour le revêtement de sol en béton avec des flocons de vinyle. Le LABFAST® 85 PRO coloré sert de couche de base, tandis que la version transparente est utilisée comme couche de finition protectrice, LABFAST® 85 PRO offre un rapport temps de travail/temps de durcissement optimal. La formulation du LABFAST® 85 PRO inclut la technologie d'opacité avancée qui réduit l'effet de répulsion des flocons et permettant aux pigments de rester en surface, améliorant ainsi le pouvoir couvrant et l'esthétisme. LABFAST® 85 PRO offre 2 variations, une version régulière qui offre un temps d'application prolongé et la version Temps Application Extra (XT). Le LABFAST® 85 PRO offre le meilleur ratio entre le temps de travail et le temps de durcissement de l'industrie. L'utilisation du LABFAST® 85 PRO permet l'installation d'un système de plancher complet en une seule journée, avec une remise en service rapide. Le LABFAST® 85 PRO affiche une excellente capacité de durcissement même à des niveaux de température très basse. Ce produit offre des propriétés mécaniques et chimiques supérieures et nécessite peu d'entretien. Il affiche également une finition esthétique supérieure et une excellente stabilité aux UV, ce qui le rend idéal pour les applications extérieures. Nous recommandons l'utilisation des flocons de vinyle LABTEC en combinaison avec les produits LABFAST®. Des systèmes à deux ou trois couches peuvent être envisagés.

Domaines d'application

Les propriétés chimiques et mécaniques du LABFAST® 85 PRO procurent d'excellents résultats pour un grand nombre d'applications. À noter que l'odeur ne pourra pas convenir à toutes les applications dépendamment de la tolérance
et l'aération.

- Garages
- Autres applications résidentielles
- Centres commerciaux
- Édifices à bureaux
- Magasins de détail
- Entreprises manufacturières
- Édifices publics tels que les hôpitaux et les écoles
- Autres utilisations commerciales

Avantages

- Odeur réduite par rapport à la génération précédente
- Haute teneur en solides, 85%
- Technologie d'opacité avancée
- Pouvoir couvrant supérieur avec les versions colorées
- Réduction de l'effet de répulsion des flocons
- Jusqu'à 15% moins de couche de finition nécessaire
- Disponible en versions claire et pré-teintée
- Non-jaunissant
- Excellente résistance aux impacts et à l'abrasion
- Système 1A:1B facile d'utilisation, partie B commune pour la couche de base et de finition
- Possibilité d'installation des couches de base et de finition en une seule journée de travail
- Mûrit très rapidement et réagit à très basse température (-10°C / 14°F et moins)
- Idéal pour les applications extérieures
- Version temps de travail Extra (XT) offre jusqu'à 30 minutes de temps de travail
- Facile à installer
- Système de deux ou trois couches possibles
- Très longue fenêtre de recouvrement et vie en pot
- Excellente résistance chimique et mécanique
- Imperméabilité / peu sensible à la moisissure
- Fini lustré
- Haute densité du produit empêchant la pénétration de la saleté et facilitant l'entretien

Données sur le produit

Ratio de mélange	1A:1B	
Format	Kit de 2 Gallon (2 x 3.78 L)	
Couleur	Clair, Pré-teinté	
Taux de couverture en solides / GAL US	Mils	Pi²
	6	267
	8	200
	10	160
	12	133
	14	114
Conservation	Un an dans le contenant d'origine scellé et des conditions d'entreposage normales	
Température d'application	Min -30°C / -22°F , Max 30°C / 86°F	
Séchage	22°C / 72°F et 50% Hum. Rel.	
Version	**85 PRO**	**85 PRO XT**
Temps de travail	25 min	30 min
Sec au toucher	55 min	60 min
Recouvrement	55 min - 24 h	60 min - 24 h
Sec en profondeur	5 h	5 h
Trafic piétonnier	24 h	24 h
Trafic léger	48 h	48 h
Cure complète	2 sem.	2 sem.
Vie en pot 250 ml	20 min	20 min
+ gros volumes	30 min	30 min

2026 © Labsurface. Tous droits réservés.

Données techniques

Dureté ASTM D2240 Shore D à maturité	70
Abrasion Resistance ASTM D4060 (Abraseur Taber, Roue CS 17 /1000 g (2,2 livres) / 1000 cycles)	25 mg perte
Coefficient de friction sec (surface lisse) ASTM E303	1.2
Test d'arrachement ASTM D7234	>3 Mpa
Allongement à la rupture ASTM D638	150 %
Résistance à la traction ASTM D412	6700 psi
Résistance à la compression ASTM D695	8275 psi (57 MPa)
Résistance aux chocs (direct) ASTM D2794 pi-lb	>9
Contenu solides par volume	85%
Viscosité	100 - 200 cps
Teneur en C.O.V.	145 g/l
DE 500 hr ASTM 3424	<2.0
Impact Gardner (Dir/Rev)	>140 lbs

Étant donné le grand nombre de versions du LABFAST® 85 PRO, les données techniques fournies se rapportent spécifiquement à la version LABFAST® 85 PRO CLEAR régulier. D'autres versions peuvent présenter des données techniques différentes. Toutes les informations de cette fiche technique sont basées sur des tests en laboratoire, et les valeurs réelles peuvent varier en raison de facteurs incontrôlables. Les tests ont été réalisés à 22°C (72°F) avec une humidité relative de 50 %, sauf indication contraire.

Préparation de la surface

Le béton doit être propre, sec et sans aucune trace de graisse, d'huile, de peinture, d'agent de mûrissement ou quelconque contaminant qui pourrait nuire à l'adhésion du produit. Si l'application se fait sur une nouvelle dalle de béton, cette dernière doit avoir été installée au moins 28 jours avant d'appliquer le revêtement de plancher. Si la dalle de béton a été installée dans les 28 jours, le système d'atténuation de l'humidité LABPOX® MVB FAST devrait être envisagé (consultez la fiche technique LABPOX® MVB FAST pour plus de détails).

Les tests adéquats doivent être faits afin de s'assurer du niveau d'humidité du sol. Utilisez un Tramex® CME / CMExpert pour mesurer la teneur en humidité de la dalle de béton. Cette dernière doit être en deçà de 4% avant l'application du produit. Il est nécessaire d'effectuer plusieurs mesures à différents endroits de la dalle. Si la lecture est supérieure à 4%, des étapes seront requises afin de neutraliser l'humidité du sol. Il faut tout d'abord s'assurer de bien faire sécher le sol avant l'application. Si l'humidité persiste et qu'elle est résiduelle, il est possible d'utiliser un système pare-vapeur LABPOX® MVB FAST avant d'installer le produit.

La surface de béton doit être préparée par grenaillage ou par d'autres moyens mécaniques conformes à la norme CSP-2 ou plus, dépendamment de l'application. La surface doit être entièrement dépourvue de contaminants et les pores du sol doivent être dégagés afin de laisser pénétrer le produit.

Lorsqu'un revêtement à base de résine doit être appliqué sur un béton renforcé de fibres, il est essentiel d'éliminer complètement toutes les fibres en surface avant l'application de la couche d'apprêt ou de la couche de base.

Lorsque des fibres sont utilisées dans le mélange de béton, la surface est plus susceptible de présenter une texture inégale ou bosselée, ainsi que des vides, qui seront très difficiles à corriger une fois le revêtement appliqué.

Les vides dans le revêtement peuvent agir comme des canaux pour les contaminants, permettant à l'humidité ou aux produits chimiques de migrer sous le revêtement, ce qui risque de nuire à la performance et à la durabilité du système.

Si le produit est appliqué sur un système de plancher LABFAST®/ LABSHIELD® ECO existant qui a été durci pendant une période de plus de 24 heures (à 22°C / 72°F), la surface du plancher doit être sablée adéquatement jusqu'à ce qu'une apparence matte soit atteinte au-dessus et entre les flocons, le cas échéant. Afin d'atteindre ce résultat, nous conseillons l'utilisation d'une ponceuse munie d'un tampon éponge qui permettra de suivre le profil de la surface et d permettre au papier sablé d'atteindre les points bas entre les flocons. Il est nécessaire de sabler de façon multidirectionnelle. Répétez jusqu'à l'obtention d'un fini mat sur tout le plancher. Il est également nécessaire d'utiliser du xylène pour éliminer toute la poussière après le sablage et surtout pour ramollir la couche existante afin que celle-ci se lie avec la nouvelle couche. L'utilisation du xylène lors de cette étape est obligatoire. Le xylène doit être entièrement évaporé avant d'appliquer la couche suivante.

Truc: Étendre une petite quantité de sable de silice grade #32 sur la surface du plancher avant de commencer à sabler augmentera l'efficacité à rejoindre les points plus bas entre les flocons.

Dans l'éventualité où le produit serait appliqué sur un système d'époxy LABPOX® installé depuis plus de 24 heures, la surface doit d'abord être complètement poncée. Le ponçage de la surface ouvre les pores du revêtement et procure un relief permettant d'obtenir un lien mécanique pour une meilleure adhérence. Aspirez la poussière et essuyez correctement la surface avec de l'alcool ou du solvant avant d'appliquer le LABFAST® 85 PRO. L'alcool ou le solvant doit être entièrement évaporé avant d'appliquer le produit. Cette préparation est nécessaire afin d'assurer une adhésion adéquate. Faire les tests d'adhésion appropriés s'il

2026 © Labsurface. Tous droits réservés.

existe un doute à propos de la préparation de la surface.

IMPORTANT: L'adhésion du LABFAST® 85 PRO sur le LABPOX® MVB FAST peut seulement être obtenu par un sablage jusqu'à une apparence mat de la surface du LABPOX® MVB FAST. Cette règle s'applique en tout temps, même à l'intérieur de la fenêtre de recouvrement de 24h.

Lorsqu'un système d'agrégats est utilisé, la couche de base avec les agrégats, une fois séchée, doit être raclée pour enlever l'excédent d'agrégats, puis nettoyée adéquatement avant d'appliquer la couche de finition.

Mélange

Avant de procéder au mélange final, il est recommandé de bien mélanger la partie A du produit à basse vitesse en utilisant une lame à mélanger Jiffy® ou Exomixer®. Une attention particulière devrait être portée aux versions colorées du produit puisque les pigments peuvent s'être séparés du reste de la formulation pendant l'entreposage. Le mélange doit se poursuivre jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme.

Utilisez le même numéro de lot lors de l'utilisation de produits pré-teintés. Dans le cas où différents numéros de lot doivent être utilisés pour un même travail, nous recommandons de mélanger préalablement toutes les parties A individuellement, puis de mélanger ensemble les parties A des différents numéros de lot pendant deux minutes jusqu'à obtention d'une couleur homogène.

Ensuite, en utilisant une lame à mélanger Jiffy® ou Exomixer®, mélanger une partie de A pour chaque partie de B à basse vitesse dans un contenant propre. Il est important que le contenant soit dépourvu de toute particule externe. Mélanger minutieusement pendant un minimum de trois minutes, jusqu'à l'obtention d'un mélange complètement homogène. Utiliser un mélangeur de type perceuse à basse vitesse (300-450 t/min) de manière à minimiser l'emprisonnement de l'air dans le produit. Il est recommandé d'activer le mélangeur en mode inverse après 90 secondes afin que le liquide se mélange du bas du contenant vers le haut. Assurez-vous de bien racler les côtés jusqu'au fond du contenant. Seulement mélanger la quantité de produit nécessaire dépendamment de la durée de vie en pot et le temps de travail recherchés.

Application

Pour des résultats optimaux, s'assurer que la température de l'air et du sol se trouve entre -10°C / 14°F et 30°C / 86°F et le taux d'humidité ne dépasse pas 80%. Ce produit peut aussi sécher à des températures significativement en deçà de 0°C / 32°F. Si un plancher chauffant est installé, s'assurer que le système est éteint lors de l'application ainsi que pour la durée complète du mûrissement. Le produit a été spécifiquement conçu pour adhérer sur des surfaces de béton.

Lorsque la surface a été adéquatement préparée, étalez le produit à l'aide d'un racloir puis roulez afin d'uniformiser la surface. Il est recommandé d'appliquer le produit de façon multidirectionnelle (nord-sud, est-ouest) afin de s'assurer que le taux de couverture recherché soit atteint et que la surface soit la plus uniforme possible.

Les systèmes suivants peuvent être considérés :

Système 2 couches		Système 3 couches		
Couche de base + Chips LABTEC	Couche de finition	Couche de base 1	Couche de base 2 + Chips LABTEC	Couche de finition
8-13 mils	8-13 mils	4-9 mils	4-9 mils	8-13 mils

Les éléments suivants auront une incidence sur la quantité de résine requise pour la couche de base et/ou la couche de finition :

+ Porosité du béton : Un béton poreux ou mou nécessitera une plus grande quantité de résine en couche de base afin d'assurer une saturation complète.
+ Taille des flocons : Des flocons de plus petite taille nécessiteront davantage de résine en couche de finition pour un enrobage complet.
+ Méthode de grattage : Les différentes techniques de grattage laissent un profil de surface variable ; un profil plus accentué demandera une plus grande quantité de résine en couche de finition.
+ Fini désiré : Un fini lisse (moins pelure d'orange) nécessitera plus de résine en couche de finition qu'un fini peau d'orange régulier.

Le LABFAST® 85 PRO peut servir autant de couche de base que de couche de finition. Des versions à Prise Ultra Rapide (-), Temps Application Prolongée (+), et Temps Application Extra (XT) sont disponibles.

IMPORTANT: Le LABFAST® 85 PRO coloré est conçu exclusivement comme couche de base et ne doit pas être laissé exposé. Il doit être recouvert d'un système d'agrégats (flocons de vinyle ou quartz). Toute autre utilisation n'est pas recommandée et peut affecter la performance du système.

Nous recommandons les flocons de vinyle LABTEC lors de l'installation d'un système de flocons. Ne dépassez pas une épaisseur de 30 mils pour l'ensemble du système afin d'éviter d'éventuels problèmes d'encapsulation de solvant. L'encapsulation de solvant peut créer un risque de fissures ou d'odeurs persistantes suivant l'application. La couleur de la couche de base doit correspondre au type de mélange de flocons utilisé. À cet égard, Labsurface a formulé des recommandations dans la section Chips de vinyle LABTEC de ce document.

Il est également possible d'utiliser le LABFAST® 85 PRO comme couche de protection sur de l'époxy. En plus d'offrir une résis-

2026 © Labsurface. Tous droits réservés.

tance chimique supérieure et une plus grande facilité d'entretien, le LABFAST® 85 PRO fournit également une protection UV supplémentaire qui ralentira considérablement le jaunissement de l'époxy au fil du temps. Lorsque le produit est utilisé comme couche de protection sur l'époxy, une épaisseur de 10 mils est recommandée.

Les tests appropriés doivent être effectués avant l'application. Contactez un représentant de Labsurface pour plus d'informations.

Recouvrement

Si le produit est appliqué sur un système de plancher LABFAST®/ LABSHIELD® ECO existant qui a été durci pendant une période de plus de 24 heures (à 22°C / 72°F), la surface du plancher doit être sablée adéquatement jusqu'à ce qu'une apparence matte soit atteinte au-dessus et entre les flocons, le cas échéant. Afin d'atteindre ce résultat, nous conseillons l'utilisation d'une ponceuse munie d'un tampon éponge qui permettra de suivre le profil de la surface et permettre au papier sablé d'atteindre les points bas entre les flocons. Il est nécessaire de sabler de façon multidirectionnelle. Répétez jusqu'à l'obtention d'un fini mat sur tout le plancher. Il est également nécessaire d'utiliser du xylène pour éliminer toute la poussière après le sablage et surtout pour ramollir la couche existante afin que celle-ci se lie avec la nouvelle couche. L'utilisation du xylène lors de cette étape est obligatoire. Le xylène doit être entièrement évaporé avant d'appliquer la couche suivante. Au cas où il resterait des résidus, essuyer la surface à l'aide d'un chiffon.

Truc: Étendre une petite quantité de sable de silice grade #32 sur la surface du plancher avant de commencer à sabler augmentera l'efficacité à rejoindre les points plus bas entre les flocons.

IMPORTANT: L'adhésion du LABFAST® 85 PRO sur le LABPOX® MVB FAST peut seulement être obtenu par un sablage jusqu'à une apparence mat de la surface du LABPOX® MVB FAST. Cette règle s'applique en tout temps, même à l'intérieur de la fenêtre de recouvrement de 24h.

Les informations de cette fiche technique sont basées sur des tests en laboratoire, et les valeurs réelles peuvent varier en raison de facteurs incontrôlables. Les tests ont été réalisés à 22°C (72°F) avec une humidité relative de 50 %, sauf indication contraire.

Couleurs disponibles

Clair

Pré-teinté (uniquement disponible pour la version régulière): Gris, Tan, Noir, Blanc

Chips de vinyle LABTEC

Chips Marbre LABTEC

BASALT
Pré-teinté : Gris
Suggestion de pods: Béton pâle, Béton moyen,Béton foncé

SCHIST
Pré-teinté : Gris
Suggestion de pods: Béton pâle, Blanc

DOLERITE
Pré-teinté : Gris
Suggestion de pods: Béton rocher, Béton moyen, Béton foncé

PUMICE
Pré-teinté Gris
Suggestion de pods: Sable, Béton pâle

OBSIDIAN
Pré-teinté : Gris
Suggestion de pods: Tan, Béton moyen, Béton rocher, Béton foncé, Béton pâle

Chips Terrazo LABTEC

DENALI
Pré-teinté : Gris
Suggestion de pods: Béton rocher, Béton moyen, Béton pâle

JUNEAU
Pré-teinté : Gris
Suggestion de pods: Béton rocher, Béton moyen, Béton pâle

ARMADILLO
Pré-teinté : Gris
Suggestion de pods: Béton rocher, Beechwood

....ET PLUS ENCORE

Pour découvrir toute notre gamme d'options, incluant toutes les flocons **Signature LABTEC 1/4" et 1/16"**, nous vous invitons à visiter notre site web et à parcourir les échantillons disponibles.

EXEMPLES

Terrazo **ARMADILLO** Effet immersif

Terrazo **ARMADILLO** avec LABFENDER 240

Terrazo **JUNEAU** Effet immersif

Terrazo **JUNEAU** avec LABFENDER 240

Signature 1/16" **NIGHTFALL**

Signature 1/16" **NIGHTFALL** avec LABFENDER

Signature 1/4" **NIGHTFALL**

2026 © Labsurface. Tous droits réservés.

Restrictions

L'installation doit se faire sur une surface sèche. Le taux d'humidité du substrat doit être mesuré à l'aide d'un Tramex® CME / CMExpert et être en deçà de 4% avant l'application du produit. Le produit ne peut être appliqué sur des surfaces de béton ayant un taux d'humidité élevé à condition d'utiliser la barrière pare-vapeur LABPOX® MVB FAST.
IMPORTANT: L'adhésion du LABFAST® 85 PRO sur le LABPOX® MVB FAST peut seulement être obtenu par un sablage jusqu'à une apparence mat de la surface du LABPOX® MVB FAST. Cette règle s'applique en tout temps, même à l'intérieur de la fenêtre de recouvrement de 24h.

Le LABFAST® 85 PRO coloré est conçu exclusivement comme couche de base et ne doit pas être laissé exposé. Il doit être recouvert d'un système d'agrégats (flocons de vinyle ou quartz). Toute autre utilisation n'est pas recommandée et peut affecter la performance du système

Ne dépassez pas une épaisseur de 30 mils pour l'ensemble du système afin d'éviter d'éventuels problèmes d'encapsulation de solvant. Il est recommandé d'utiliser des produits 100% solides et d'éviter les produits à base de solvants pour les installations au-delà de ces niveaux d'épaisseur. Il est également recommandé d'effectuer des tests appropriés si une installation non conventionnelle est envisagée. Toutes choses étant égales, le temps de séchage augmente avec l'épaisseur du film. Le temps de séchage du produit sera plus rapide dans un environnement chaud et/ou humide. Inversement, le temps de séchage sera plus lent dans un environnement froid et /ou sec. Ne pas procéder au nettoyage/lavage du revêtement installé sur le plancher avant une semaine de séchage. Il est important d'entreposer le produit à température pièce.

Dans le cas où le point de rosée crée de la condensation persistant à la surface du béton et que le processus de meulage n'élimine pas cette condensation, assurez-vous de bien sécher la surface avant l'installation. Négliger cette étape pourrait entraîner des durées de travail réduites et/ou des problèmes d'adhérence.

L'utilisation de chauffages à gaz direct, non ventilées et certaines autres sources de chaleur ne sont pas recommandées car elles émettent des sous-produits pouvant avoir un impact négatif sur le processus de durcissement de la résine et entraîner des défauts tels la formation de voile d'amines, le blanchiment, la perte d'adhérence ou d'autres imperfections de surface.

Au fil des ans, Labsurface s'est bâti une excellente réputation avec la qualité de ses produits. Cependant, Labsurface ne peut garantir les résultats finaux puisqu'aucun contrôle sur la préparation des substrats, les conditions d'opération et les procédures d'application ne peut être exercé par Labsurface. Les clients de Labsurface ont la responsabilité de tester les produits avant de débuter la production. Bien que Labsurface fasse des efforts raisonnables pour contrôler la qualité du produit fini et de ses composants, les résultats ASTM peuvent varier selon la qualité des intrants livrés à Labsurface.

Afin de répondre à nos exigences strictes, nous testons en permanence nos revêtements et, à l'occasion, des formulations peuvent être modifiées pour améliorer les propriétés des revêtements. Il se peut que les informations et données figurant dans ce document de référence ne soient pas à jour et ce, malgré la date de référence. Contactez Labsurface afin d'obtenir de plus amples informations concernant les restrictions du produit.

Ce produit n'est pas à l'abri des transferts de plastifiants contenus dans le caoutchouc, notamment les pneus de voiture. Bien que le phénomène de transfert de plastifiants soit très rare, dans des circonstances particulières combinant à la fois une température élevée des pneus avec i) des niveaux élevés de plastifiants, et/ou (ii) certains types de plastifiants et/ou (iii) certains types de pneus, il est possible que les plastifiants se transfèrent du caoutchouc des pneus à l'intérieur du revêtement. Ce phénomène est irréversible et peut provoquer une coloration du revêtement. Les pneus doivent donc refroidir avant le stationnement du véhicule dans la zone couverte par le revêtement.

Le nettoyage sous pression à l'eau froide et le nettoyage sous pression à l'eau chaude (power washing qui implique le chauffage de l'eau) doivent être utilisés avec prudence. Une pression extrême pourrait endommager le revêtement. L'utilisation d'eau chaude pourrait également causer des dommages irréversibles. Lorsque l'eau chaude est utilisée pour nettoyer des revêtements polymères, la température de l'eau ne doit pas dépasser 49°C / 120°F, et la température devrait idéalement être comprise entre 32°C et 43°C / 90°F et 110°F.

L'exposition à certains produits chimiques peut provoquer des réactions similaires à celles observées lors d'allergies. Les substances chimiques pouvant entraîner une sensibilité comprennent des substances synthétiques et naturelles présentes dans la Partie A ou la Partie B des produits de revêtement de sol ou de coulée. Une fois réticulées et complètement durcies, ces substances deviennent inertes et ne devraient donc pas provoquer de réactions allergiques. Les matières premières utilisées par Labsurface ne diffèrent pas significativement des produits comparables fabriqués par nos concurrents.

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité la plus récente avant d'utiliser ce produit.

Labsurface

2250, Louis-Blériot, Mascouche, QC J7K 3C1
Téléphone : 450-966-9000 / Fax : 450-621-3135
Labsurface.com

2026 © Labsurface. Tous droits réservés.

GARANTIE GÉNÉRALE LABSURFACE

Les produits Labsurface sont conçus, développés et fabriqués de manière à être exempts de défauts de matériaux et de fabrication, et à respecter les propriétés indiquées dans les fiches techniques (TDS) propres à chaque produit ou système de Labsurface. Il incombe exclusivement aux Acheteurs, Propriétaires, Spécificateurs, Utilisateurs et Installateurs des produits et systèmes Labsurface de déterminer la pertinence et l'adéquation des produits ou systèmes pour toute application spécifique.

Labsurface n'offre aucune garantie ou condition, expresse ou implicite, y compris, sans s'y limiter, toute garantie de convenance, de compatibilité de conception ou de qualité marchande, pour une utilisation particulière, et rejette expressément toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. Labsurface ne pourra être tenue responsable, quelle que soit la nature de la réclamation ou la personne ou entité la présentant, de dommages particuliers, accessoires, indirects ou consécutifs. Le seul recours de l'Utilisateur, de l'Installateur, du Spécificateur, du Propriétaire ou de l'Acheteur ne pourra en aucun cas excéder le prix d'achat du produit Labsurface ou le coût de remplacement de celui-ci. Le coût de remplacement couvre uniquement le coût du produit et exclut expressément tous frais de main-d'œuvre.

La présente Garantie est nulle et Labsurface décline toute responsabilité si les produits ou systèmes Labsurface sont modifiés sur le chantier ou si l'Acheteur, l'Installateur, le Spécificateur, le Propriétaire ou l'Utilisateur n'utilise pas exclusivement les produits ou composants Labsurface spécifiés par Labsurface. Si un produit ou système Labsurface est démontré défectueux dans un délai d'un (1) an suivant la date de livraison, Labsurface pourra, à sa seule discrétion, soit remplacer le matériau, soit émettre un crédit au compte du client correspondant au prix d'achat initial payé pour ce matériau. Toute réclamation éventuelle concernant la qualité d'un produit doit être transmise par écrit à Labsurface dans les trente (30) jours suivant la découverte du défaut potentiel.

LABSURFACE NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE L'UTILISATION DE SES PRODUITS D'UNE MANIÈRE QUI POURRAIT PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'UN TIERS.

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE OFFERTE PAR LABSURFACE. AUCUNE AUTRE GARANTIE, NI AUCUNE MODIFICATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE, N'EST AUTORISÉE OU VALIDE À MOINS D'ÊTRE FORMULÉE PAR ÉCRIT ET SIGNÉE PAR UN DIRIGEANT DÛMENT AUTORISÉ DE LABSURFACE

2026 © Labsurface. Tous droits réservés.