

Hi-ACTIS-2000  
MARUI & CO., LTD.

3

1

2

|      |                   |        |         |
|------|-------------------|--------|---------|
| 工事名  | 舗装新設工事（嵯峨緯126号線）  |        |         |
| 施工者  | 株式会社 藪上建設         |        |         |
| 呼び方  | 21- 8-20BB        | 供試体サイズ | 100×200 |
| 打設箇所 | 土間                |        |         |
| 採取日  | 2025年12月23日       |        | 標準養生    |
| 試験日  | 2026年 1月20日       |        | 材齢28日   |
| 供試体  | 荷重                | 強度     | 平均      |
|      | 244.9             | 31.2   | 32.1    |
|      | 262.2             | 33.4   |         |
|      | 248.8             | 31.7   |         |
| 立会者  |                   |        |         |
| 備考   | 嵯峨山建設 星山生コンクリート工場 |        |         |

圧縮強度

31.7 N/mm<sup>2</sup>

最大荷重

249 kN

星山生コン



|      |                  |        |                     |
|------|------------------|--------|---------------------|
| 工事名  | 舗装新設工事（嵯峨緯126号線） |        |                     |
| 施工者  | 株式会社 藪上建設        |        |                     |
| 呼び方  | 21- 8-20BB       | 供試体サイズ | 100×200             |
| 打設箇所 | 土間               |        |                     |
| 採取日  | 2025年12月23日      |        | 標準養生                |
| 試験日  | 2026年 1月20日      |        | 材齢28日               |
| 供試体  | 荷重               | 強度     | 平均                  |
|      | 244.9            | 31.2   | 32.1                |
|      | 262.2            | 33.4   |                     |
|      | 248.8            | 31.7   |                     |
| 立会者  |                  |        |                     |
| 備考   |                  |        | (株)星山建設 星山生コンクリート工場 |



0 100 200 300 400 500



圧縮強度

31.7 N/mm<sup>2</sup>

最大荷重

249 kN

黑板入力

黑板



1

3

2



|      |                  |        |         |
|------|------------------|--------|---------|
| 工事名  | (仮称) 文祥二条ビル 新築工事 |        |         |
| 施工者  | コクドビルエース 株式会社    |        |         |
| 呼び方  | 33- 15-20N       | 供試体サイズ | 100×200 |
| 打設箇所 | 基礎、1Fスラブ         |        |         |
| 採取日  | 2025年12月22日      |        | 現場水中    |
| 試験日  | 2025年12月27日      |        | 材齢5日    |
| 供試体  | 荷重               | 強度     | 平均      |
| 1台目  | 251.2            | 32.0   | 30.6    |
| 5台目  | 251.2            | 32.0   |         |
| 10台目 | 219.0            | 27.9   |         |
| 立会者  |                  |        |         |
| 備考   | 星山建設 星山生コンクリート工場 |        |         |

Hi-ACTIS-2000  
MARUI & CO., LTD.

圧縮強度

27.9 N/mm<sup>2</sup>

最大荷重 219 kN

星山生コン



|      |                  |        |                   |
|------|------------------|--------|-------------------|
| 工事名  | (仮称) 文祥二条ビル 新築工事 |        |                   |
| 施工者  | コクドビルエース 株式会社    |        |                   |
| 呼び方  | 33- 15-20N       | 供試体サイズ | 100×200           |
| 打設箇所 | 基礎、1Fスラブ         |        |                   |
| 採取日  | 2025年12月22日      |        | 現場水中              |
| 試験日  | 2025年12月27日      |        | 材齢5日              |
| 供試体  | 荷重               | 強度     | 平均                |
| 1台目  | 251.2            | 32.0   | 30.6              |
| 5台目  | 251.2            | 32.0   |                   |
| 10台目 | 219.0            | 27.9   |                   |
| 立会者  |                  |        |                   |
| 備考   |                  |        | 株星山建設 星山生コンクリート工場 |

SHARP

LED  
AQUOS



0 100 200 300 400 500



圧縮強度

27.9 N/mm<sup>2</sup>

最大荷重

219 kN

黒板入力

黒板





**警告**  
○ 回転体《接触危険》  
・試験開始から終了までスイッチ領域以外の箇所に  
触れたり近づいたりしないで下さい。  
・動作中騒音大、無理な作業はしないで下さい。