

コンクリート強度試験成績書

2025年12月27日

株式会社 葦上建設 殿



日本産業規格表示認証工場番号TC0507009
京都市右京区西京極中沢町23-3
株式会社 星山建設 星山生コンクリート工場
(075) 321-5896・FAX(075) 311-1826

工 名	舗装新設工事（嵯峨緯126号線）								
打込箇所	土間								
呼 び 方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ 又はスランプ フォー	粗骨材の最大寸法	セメントの種類による記号				
	普通	21	cm 8	mm 20	BB				
指 事	定 項	W/C=60%以下							
採 取 月 日	試 験 月 日	材 齢 (日)	番 号	スランプ (cm)	空気量 (%)	温度 (℃)	強度 (N/mm ²)	平均強度 (N/mm ²)	摘 要
12/23	12/27	4	1	7.0	4.6	14	11.4	11.0	標準養生
			2				11.2		
			3				10.5		
備 考									
供試体寸法 φ 100×200									
立 会 者							担 当 者	星山 佑太郎	