

アスファルト混合物温度管理表

工 事 名	舗装新設工事（嵯峨緯126号線）	工事場所	京都市右京区嵯峨折戸町地内			
混合物の種類	開粒度(13)	受注者	株式会社藪上建設	測定者	原 快成	

年月日	令和 8 年 1 月 7 日						
台数	1	2	3	4			
到着温度	167℃	167℃					
敷均温度	152℃	152℃					
初期転圧温度	138℃	138℃					
開放温度	40℃以下	40℃以下					

温度管理能力図

