

DESCRIÇÃO

MAMONEX[®] RD70 é uma resina expansiva rígida, bicomponente (A + B), formulada a base de poliuretano vegetal (prépolímero + poliol) oriunda do processamento do óleo de mamona (*Ricinus Communis*).

As propriedades físicas e químicas da resina expansiva MAMONEX[®] RD70 oferecem diversas vantagens como leveza, fácil de manusear, resistência, menor volume ocupado, alta durabilidade e baixa condutividade térmica em comparação a outros materiais.

Além de possuir as propriedades da convencional, também é biodegradável, ou seja, em condições favoráveis (meio de cultura), onde a presença dos microrganismos é capaz de convertê-la em substâncias mais simples, isto devido a sua estrutura química torna-la suscetível ao ataque de microrganismo, sendo considerado um polímero com características biodegradáveis.

É um produto ecologicamente correto, não agressivo ao meio ambiente e originário de fonte renovável.

Não necessita de agente de expansão físico (CFC) como no caso das espumas de petróleo, que quando queimadas liberam cianeto, a expansão se dá por meio de CO₂ gerado durante a reação de polimerização.

CARACTERÍSTICAS

MAMONEX[®] RD70 apresenta as seguintes propriedades características.

PROPRIEDADES FÍSICAS	DADOS RELATIVOS
Peso específico com expansão livre	70 Kg/m ³
Resistência à compressão a 10% de deformação	0,25 Mpa
Absorção de água após 48 h de imersão	0,01% em volume
Capilaridade	Inexistente
Condutividade térmica	0,0452 W/mK
Resistência à tração, obtida na tração direta	0,12 Mpa
Tempo de creme	20 s
Tempo de gel	30 s
Tempo de toque	180 s
Combustibilidade	Não propaga chama

PROPRIEDADES QUÍMICAS	DADOS RELATIVOS
Resistência a solventes	Adequada
Resistência aos ácidos e álcalis	Boa
Toxicidade	Nenhuma
Gás de expansão	CO ₂ gerado na reação
Caráter químico	Neutro, isento de CFC

MANUSEIO E MISTURA DO PRODUTO

MAMONEX[®] RD70 é fornecido em dois componentes que devem ser misturados na proporção de 1:1 (uma parte do componente A + 1 parte do componente B em volume, exemplo: 100 ml do comp. A + 100 ml do comp. B).

Devem ser preparadas quantidades relativas ao volume a ser preenchido.

Misturados os 2 componentes agitar manualmente a mistura por pelo menos 15 s e despejar imediatamente no espaço a ser preenchido, sendo que a reação expansiva começa em torno de 30 s.

Para utilização em larga escala o adequado é a utilização de equipamento tipo "air less" bicomponente.

Obs.: O componente B deve ser agitado antes de ser utilizado para dispersão dos aditivos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Devido às propriedades, MAMONEX[®] RD70 pode ser utilizado como tratamento térmico e acústico em diversas áreas como:

- Confecção de chapas e placas;
- Preenchimento de painéis sanduiche;
- Aplicação em telhados de galpões industriais e rurais fabricados em chapas de fibro-cimento, cimento-amianto, calhetões de concreto, chapas metálicas que necessitem de níveis desejados de temperatura;
- Revestimentos de paredes em ambientes onde o tratamento acústico se faz necessário.

Outras aplicações podem ser dadas a resina expansiva MAMONEX[®] RD70 como:

- Fabricação de blocos para confecção de moldes em eventos artísticos;
- Preenchimento de colmos de bambu;
- Fixação de incertos metálicos em varas de bambu;
- E inúmeras outras aplicações onde a resina expansiva poderá ser adequada.

ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAGEM

O produto de ser estocado dentro de sua embalagem original, evitar grandes oscilações de temperatura e conservar as embalagens fechadas. O prazo de validade do produto é de 6 meses.

IMPORTANTE

As informações fornecidas nesta literatura objetivam apenas orientar os interessados. Não assumimos, entretanto, qualquer responsabilidade pelo uso incorreto e inadequado do produto ou dessas informações.