

„Széria”

Mestervakolat 5-30 mm rétegvastagságig

Égetett gipszből, ásványi –és kötészjavító adalékok hozzáadásával készült, gyárilag készre kevert, vakoláshoz, gletteléshez használatos gipszvakolat.

Alkalmazás	A gipszvakolat kiválóan alkalmazható belső térben falak és mennyezetek egyrétegű vakolására, glettelésére. Kivételt képeznek az állandó nedvességnek kitett ipari célú vizes helyiségek, azonban a lakótéri konyhákban, fürdőkben a termék gond nélkül felhasználható. Alapvakolatként felhasználva burkolatok hordására képes (pl. csempe, tapéta vagy fedővakolat), glettként használva felülete festhető vagy tapétázható. A termék kézi és gépi vakolatként egyaránt alkalmazható.	
Aljzatok követelménye	Az aljzatnak száraznak és tisztának kell lennie. A megmunkálandó felületről a laza, porózus részeket, port, szennyeződést, és az egyéb filmképző anyagokat, festékrétegeket távolítsuk el. Az erősen nedvszívó aljzatokat, valamint a porózus beton felületeket gipszes alapozóval kezeljük elő. Táblás zsaluval készített tükörbeton felületeknél, illetve gyengén nedvszívó betonaljzatoknál a tapadást elősegítő kvarchomok tartalmú alapozót ajánlott használni. Új építésű beton felületek maradvány-nedvessége 3% alatt legyen. Durva felületi egyenetlenségek, repedések és fugák esetén az első ütemben ezeket töltjük ki, majd a második ütemben tegyük a felületet egyenletessé.	
Felhasználás	Kézi felhasználás esetén tegyünk kb. 17 liter szobahőmérsékletű vizet egy tiszta edénybe, és lassan szórjuk bele a 25 kg vakolatot (1 kg vakolathoz kb. 7 dl víz szükséges). Rövid beszívódási idő után keverőszárral csomómentes péppé keverjük össze a masszát. <u>Felhasználása alapvakolatként:</u> a bekevert anyagot a kívánt rétegvastagságban hordjuk fel, majd a száradás megkezdése után egyenletesen húzzuk át. <u>Felhasználása glettelő vakolatként:</u> a már áthúzott vakolatot enyhén nedves szivacs-lappal puhán dörzsöljük át, majd glettvassal gletteljük simára. Felhasználása +5 °C alatti hőmérséklet esetén nem javasolt.	
Műszaki adatok	Gyártás ideje: Rétegvastagság: Keverési arány: Anyagszükséglet: Bedolgozási idő: MSZ EN száma: VTSZ száma:	leolvasható a zsák oldalán 5 – 30 mm kb. 7 dl víz / kg kb. 8 kg/m ² /10 mm kb. 90-120 perc 13279 32149000
Kiszerezés Tárolás	25 kg-os papírzsákokban, 40 zsák/raklap, zsugorfóliázva Fedett, száraz helyen, bontatlan zsákban kb. 9 hónapig	
Gyártó Forgalmazó	Südharzer Gipswerk GmbH., Németország Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333	

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.