

Why am I doing this

Jun Wei Tan*

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

(Dated: June 13, 2024)

	Ethylcinnamat	Flintglas	Schwerflintglas
λ_1	0.4974 ± 0.0025	0.8325 ± 0.0025	1.0280 ± 0.0025
$n(\lambda_1)$	1.40 ± 0.10	1.61 ± 0.08	1.72 ± 0.07
λ_2	0.5096 ± 0.0025	0.8430 ± 0.0025	1.0420 ± 0.0025
$n(\lambda_2)$	1.40 ± 0.10	1.62 ± 0.08	1.73 ± 0.07
λ_4	0.5184 ± 0.0025	0.8482 ± 0.0025	1.0507 ± 0.0025
$n(\lambda_4)$	1.41 ± 0.10	1.62 ± 0.08	1.73 ± 0.07
λ_5	0.5306 ± 0.0025	0.8535 ± 0.0025	1.0664 ± 0.0025
$n(\lambda_5)$	1.42 ± 0.10	1.63 ± 0.08	1.74 ± 0.07
λ_6	0.5428 ± 0.0025	0.8639 ± 0.0025	1.0769 ± 0.0025
$n(\lambda_6)$	1.43 ± 0.10	1.63 ± 0.08	1.75 ± 0.07
λ_7	0.5498 ± 0.0025	0.8692 ± 0.0025	1.0856 ± 0.0025
$n(\lambda_7)$	1.43 ± 0.10	1.64 ± 0.08	1.75 ± 0.07
λ_8	0.5707 ± 0.0025	0.8814 ± 0.0025	1.1065 ± 0.0025
$n(\lambda_8)$	1.45 ± 0.10	1.64 ± 0.08	1.76 ± 0.07
λ_9	—	0.8971 ± 0.0025	1.1362 ± 0.0025
$n(\lambda_9)$	—	1.65 ± 0.08	1.77 ± 0.07

* jun-wei.tan@stud-mail.uni-wuerzburg.de