

NILA®-Plast

PRO 125 / II (тип I)



Толстослойная маркировка – это горячий пластик (тип I) класса дороги P7, наносится – проверочный номер ФДВ ПВГ: 2013 1DH 01.21, для маркировок групп В и С (до 15.000 СОЕП) и группы А (> 15.000 СОЕП) согласно Разделу 5.4 Дополнительных технических условий М 13.

распределение по категориям согласно	ZTV M 13	Новое состояние	R4, Q5, S1, T2
		Эксплуатационное состояние	R3, Q5, S1, P7

при аттестационном испытании ФДВ

толщиной слоя	3мм
---------------	-----

Описание продукта

NILA®- Plast PRO 125 / II (тип I) - это термопластичный, смолянистый материал для разметки дорог, наполненный отборным минеральным порошком, мелким песком и стеклошариками. Ночная видимость (светоотражение) нанесенного материала достигается за счет смешивания высококачественных стеклянных бусин в массе и их дополнительного рассеивания по поверхности.

Протокол испытаний

NILA®- Plast PRO 125 / II (тип I) прошел проверку на испытательной ротативной установке Федерального дорожного ведомства на прочность на износ и развитие транспортно-технических свойств.

Области применения

Наносимый, отражающий, термопластичный материал для обозначения и маркировки дорожных покрытий всех видов с асфальтобетона, к примеру, дороги, автобаны, спортивные, аэродромные и парковочные площадки, на которых выставляются высокие требования к маркировкам, для групп В и С (до 15.000 СОЕП) и группы А (> 15.000 СОЕП).

Свойства

NILA®- Plast PRO 125 / II (тип I) - это высококачественный маркировочный материал, характеризующийся высокой температурой размягчения, высокой стойкостью к деформации, низким абразивным износом и хорошим сцеплением с очень хорошими адгезионными и установочными свойствами. После охлаждения (в зависимости от температуры воздуха и дорожного покрытия) разметку можно пускать под движение в течение короткого времени. Приблизительное значение: примерно 5-10 минут.

Связанные с движением свойства на практике NILA®- Plast PRO 125 / II (тип I) со смесью для посыпания Potters Europe 3D AC05 + M72 3:1 по стандарту DIN EN 1436:

	Новое состояние	Эксплуатационное состояние
Дневная видимость	$Q4 \geq 200 \text{ mcd/m}^2 \cdot \text{lx}$	$Q3 \geq 130 \text{ mcd/m}^2 \cdot \text{lx}$
Ночная видимость сухой	$R4 \geq 200 \text{ mcd/m}^2 \cdot \text{lx}$	$R2 \geq 100 \text{ mcd/m}^2 \cdot \text{lx}$
шероховатость	$S1 \geq 45 \text{ SRT-единиц}$	

Износостойкость по условиям тестирования ПВГ составила после 4 миллионов колесных обкатов $\geq 90 \%$. Это соответствует классу дороги P7 согласно Раздела 5.2 ZTV M 13.

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

Завод TEWE Bauchemie

NILA®- Plast PRO 125 / II (тип I)

Технические данные

Основа:	углеводородная смола, отборные средства для создания шероховатости и минеральный порошок
Растворитель:	не содержит
Цвет:	белый
Необходимые рабочие процессы:	нанесение, последующая посыпка
Сухой остаток:	100 %
Объёмный вес (специальный вес):	прим. 2,04г/см ³
Температура размягчения за методом Вильгельми:	прим. 101 °C
Деформирование за методом Нюсселя:	прим. 1,0
Шероховатость:	≥ 45 SRT-единиц

Применение

NILA®- Plast PRO 125 / II (тип I) Поверхность, подлежащая маркировке, должна быть сухой, чистой, не содержать пыль, масло и жир. Особенно весной и осенью следует наблюдать образование росы из-за падения ниже точки росы. Если температура опускается ниже минимальной +5 °C, необходим предварительный нагрев поверхности. Благодаря непосредственной посыпке нанесенной мастики 450г/м² смесью Potters Europe 3D AC05 + M72 3:1 достигается необходимое начальное отражение.

Расход

Расход составляет при 3мм толщины слоя 6,18кг/м² и ширине слоя

10см	612кг / 1.000м
12см	734кг / 1.000м
15см	918кг / 1.000м

на равномерный длине разметки.

Следует особенно учитывать больший расход в связи с шероховатостью основы и т.п.

Поставка и хранение

NILA®- Plast PRO 125 / II (тип I) поставляется как

блочный товар в плоских 25кг картонных коробках, на: одноразовых поддонах по 40шт или в

качестве порошка в 25кг полиэтиленовых мешках, на: одноразовых поддонах по 40 мешков на каждой

NILA®- Plast PRO 125 / II (тип I) как блочный товар не имеет ограничений срока хранения, а как порошок должен храниться один год.

Обозначение в понятии ведомственных предписаний отсутствует.

Настоящая памятка данного продукта соответствует настоящей технической информации. Приведенные в ней данные являются средними значениями при нормальных условиях. Продукт необходимо использовать строго по назначению. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по специальным вопросам. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент www.dga.de.

Rev.: 01/20

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

Завод TEWE Bauchemie