# AIO AW 68

DẦU THỦY LỰC CHỐNG MÀI MÒN · Anti-wear hydraulic oil

**ISO VG 68 | TCCS 01:2026/HTVINA**

## Đặc điểm tổng quan

AIO AW 68 là dầu bôi trơn thủy lực tuần hoàn chống mài mòn chất lượng cao, được nghiên cứu bởi AI LUBRICANT LAB và pha chế từ hỗn hợp dầu gốc khoáng paraffin tinh chế và phụ gia chống mài mòn hiệu suất cao. Sản phẩm có tính năng ổn định, khả năng bôi trơn tốt, thích hợp sử dụng rộng rãi cho các hệ thống thủy lực và thiết bị bôi trơn tuần hoàn, giúp thiết bị vận hành ổn định, giảm mài mòn và kéo dài tuổi thọ.

Tiêu chuẩn công bố: TCCS 01:2026/HTVINA.

## Ưu điểm chủ yếu

- **Tính năng chống nhũ hóa:** sản phẩm có khả năng tách nước nhanh, thích hợp cho các hệ thống thủy lực có nguy cơ bị nhiễm nước.
- **Tính năng chống tạo bọt:** giúp duy trì áp suất trong hệ thống thủy lực ổn định và vận hành trơn tru.
- **Tính năng chống mài mòn:** nhờ phụ gia chống mài mòn, sản phẩm kiểm soát hiệu quả sự mài mòn của các chi tiết máy, kéo dài tuổi thọ thiết bị.
- **Tính năng chống gỉ và chống ăn mòn:** bảo vệ đường ống và bồn chứa trong hệ thống thủy lực và hệ thống bôi trơn tuần hoàn, ngăn ngừa gỉ sét và ăn mòn.
- **Màu xanh dương trong:** nét nhận diện riêng của AIO, dễ phân biệt với các loại dầu khác trong nhà xưởng.
- **Chỉ số độ nhớt cao (VI 124):** độ nhớt ít thay đổi theo nhiệt độ, giúp hệ thống khởi động dễ khi trời lạnh và giữ màng dầu ổn định khi vận hành nóng.

## Mục đích sử dụng chính

- Dùng cho hệ thống thủy lực và bôi trơn tuần hoàn theo khuyến cáo của nhà sản xuất thiết bị.
- Kiểm tra mức dầu và tình trạng dầu định kỳ.

Phù hợp sử dụng cho hệ thống bôi trơn áp suất thấp của các thiết bị như máy công cụ, cũng như các hệ thống truyền động thủy lực thông thường sử dụng bơm cánh gạt, bơm bánh răng và bơm piston.

## Những điều cần chú ý

- Đậy kín nắp, để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nắng và nguồn nhiệt. Nên bảo quản sản phẩm trong nhà kho. Trường hợp phải lưu trữ ngoài trời, thùng chứa cần được đặt nằm ngang để tránh nước xâm nhập và làm mờ nhãn thông tin trên thùng.
- Tuyệt đối không để nước hoặc tạp chất lẫn vào dầu, vì có thể gây nhũ hóa, biến chất và làm mất tác dụng của dầu.
- Không nên trộn lẫn sản phẩm này với các loại dầu khác để tránh làm suy giảm hiệu suất và tính năng của sản phẩm.
- Cần lựa chọn độ nhớt phù hợp theo quy định của thiết bị để đảm bảo hiệu quả bôi trơn tối ưu.
- **Cảnh báo:** tránh tiếp xúc lâu với da, mắt. Không hít hơi dầu. Dính vào mắt, rửa bằng nước sạch. Nuốt phải không gây nôn, đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Để xa tầm tay trẻ em. Tránh tia lửa. Không đổ dầu thải ra môi trường. Xem thêm Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) AIO AW 68.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HT VINA**
HT VINA COMMERCIAL SERVICE JOINT STOCK COMPANY · MST: 0801139564
Trụ sở: Số 108 đường Thanh Bình, Phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0901 511 313 · Website: www.aioil.vn · Nghiên cứu phát triển: **AI LUBRICANT LAB** trực thuộc HTVINA JSC

Quét mã tra cứu

# THÔNG TIN SẢN PHẨM

TECHNICAL DATA SHEET (TDS)

AIO AW 68 | Phiên bản 1.2 | Cập nhật: 23/10/2026

## Thông số kỹ thuật

| Chỉ tiêu thử nghiệm | Phương pháp thử | Yêu cầu | Giá trị điển hình |
|---|---|---|---|
| Ngoại quan | Bằng mắt | Trong suốt | Trong suốt, màu xanh dương nhạt |
| Khối lượng riêng (20°C), g/cm³ | ASTM D1298 (GB/T 1884) | Báo cáo | **0,858** |
| Độ nhớt động học (40°C), mm²/s (cSt) | ASTM D445 (GB/T 265) | 61,2 – 74,8 | **64,6** |
| Độ nhớt động học (100°C), mm²/s (cSt) | ASTM D445 (GB/T 265) | Báo cáo | **9,41** |
| Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 (GB/T 1995) | ≥ 95 | **124** |
| Trị số axit tổng (TAN), mgKOH/g | ASTM D974 (GB/T 4945) | Báo cáo | **0,30** |
| Điểm đông đặc, °C | ASTM D97 (GB/T 3535) | Báo cáo | **-10** |
| Điểm chớp cháy cốc hở, °C | ASTM D92 (GB/T 3536) | > 200 | **230** |
| Hàm lượng nước, % | ASTM D6304 (GB/T 11133) | Vết | **Không có** |
| Tạp chất cơ học, % khối lượng | GB/T 511 | Không có | **Không có** |
| Khả năng tách nước (40-37-3), 54°C, phút | ASTM D1401 (GB/T 7305) | Báo cáo | **20** |
| Đặc tính tạo bọt, ml/ml<br>Giai đoạn I (24°C)<br>Giai đoạn II (93,5°C)<br>Giai đoạn III (sau 24°C) | ASTM D892 (GB/T 12579) | Báo cáo | <br>**30/0**<br>**20/0**<br>**15/0** |
| Ăn mòn tấm đồng (100°C, 3h), cấp | ASTM D130 (GB/T 5096) | ≤ 1 | **1** |
| Điểm thoát khí (50°C), phút | ASTM D3427 (SH/T 0308) | Báo cáo | **10** |
| Tính chống gỉ (24h) | ASTM D665 (GB/T 11143) | Không gỉ | **Không gỉ** |

*Các thông số trên là giá trị điển hình tham khảo, không phải chỉ tiêu kỹ thuật bắt buộc; độ nhớt, chỉ số độ nhớt, điểm chớp cháy, hàm lượng nước, tạp chất cơ học và ăn mòn tấm đồng lấy theo kết quả kiểm nghiệm lô sản xuất tháng 10/2026. Giá trị thực tế của từng lô xem trên Phiếu kiểm nghiệm (COA) đi kèm.*

## Quy cách đóng gói

Phuy 200 lít · Xô 18 lít.

## Thông tin sản phẩm

| | |
|---|---|
| **Tên hàng hóa** | Dầu thủy lực chống mài mòn AIO AW 68 |
| **Thành phần** | Hỗn hợp dầu gốc và phụ gia |
| **Nghiên cứu phát triển** | AI LUBRICANT LAB trực thuộc HTVINA JSC |
| **Chịu trách nhiệm** | Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ HT VINA – 108 Đ. Thanh Bình, P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng, Việt Nam |
| **Nhà máy** | Lô T15, Đường số 9, KCN Hải Sơn mở rộng (GĐ 3+4), xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh |
| **Xuất xứ** | Sản xuất tại Việt Nam |

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HT VINA**
HT VINA COMMERCIAL SERVICE JOINT STOCK COMPANY · MST: 0801139564
Trụ sở: Số 108 đường Thanh Bình, Phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0901 511 313 · Website: www.aioil.vn · Nghiên cứu phát triển: **AI LUBRICANT LAB** trực thuộc HTVINA JSC

Quét mã tra cứu