OdonTeck
CONSULTING GROUP

MANUAL · ESTÉTICA ANTERIOR

Estratificación de resinas

Equipo académico OdonTeck

Edición 1 · septiembre 2026

Paso a paso para restauraciones anteriores naturales con resina compuesta.

Objetivos

Al terminar podrás

1. Seleccionar el color con un método reproducible
2. Construir una restauración anterior por capas con llave de silicona
3. Controlar espesores de dentina y esmalte para lograr naturalidad
4. Terminar y pulir con textura y brillo de diente natural

OdonTeck
CONSULTING GROUP

Selección de color

Antes de aislar, siempre

1. Toma el color al inicio: el diente se deshidrata en minutos y se ve más claro
2. Luz natural indirecta o lámpara de 5500 K; evita la luz de la unidad
3. Orden: **valor** (claridad) → **croma** (saturación) → **tono**
4. Prueba botones de resina curados sobre el diente y fotografía con la guía

Anatomía de las capas

Imitar lo que ya existe

1. **Esmalte palatino**: pared de soporte con la forma final
2. **Dentina**: da el color de base y el croma; forma mamelones
3. **Efectos**: opalescentes o translúcidos en borde incisal, mínimos
4. **Esmalte vestibular**: capa final delgada, 0.3–0.5 mm

OdonTeck
CONSULTING GROUP

Llave de silicona

La guía de la forma

1. Encerado diagnóstico o mock-up aprobado por el paciente
2. Silicona de condensación o adición pesada sobre el modelo o en boca
3. Recorta la llave por incisal para ver el borde desde palatino
4. Verifica asentamiento antes de empezar

OdonTeck
CONSULTING GROUP

Aislamiento y preparación

Base de todo lo que sigue

1. Aislamiento absoluto con dique de goma
2. Elimina tejido cariado y restauraciones defectuosas
3. Bisel vestibular corto y difuminado para esconder la unión
4. Limpieza de la superficie antes del protocolo adhesivo

Protocolo adhesivo

Según tu sistema

1. Grabado selectivo del esmalte con ácido fosfórico 37%
2. Lavado y secado sin deshidratar la dentina
3. Aplicación activa del adhesivo, evaporación del solvente
4. Fotopolimerización según el fabricante

OdonTeck
CONSULTING GROUP

Pared palatina

Paso 1 de construcción

1. Resina de esmalte sobre la llave, capa delgada y uniforme
2. Asienta la llave y adapta la resina a la preparación
3. Fotopolimeriza a través de la llave y retírala
4. Resultado: la forma palatina e incisal definitiva

OdonTeck
CONSULTING GROUP

Paredes proximales

Paso 2 de construcción

1. Matriz de poliéster o seccional con cuña
2. Resina de esmalte para cerrar las caras proximales
3. Revisa el punto de contacto antes de curar
4. Ahora tienes una "caja" que se rellena con dentina

OdonTeck
CONSULTING GROUP

Dentina y mamelones

Paso 3 de construcción

1. Resina de dentina en incrementos de 2 mm como máximo
2. Deja espacio de 0.3–0.5 mm para el esmalte vestibular
3. Modela mamelones con espátula o pincel antes de curar
4. Más croma en cervical, menos hacia incisal

OdonTeck
CONSULTING GROUP

Efectos

Paso 4 de construcción

1. Resina translúcida u opalescente entre mamelones y en el borde incisal
2. Halo incisal sutil si el diente natural lo tiene
3. Tintes solo en cantidades mínimas
4. Menos es más: los excesos se ven artificiales

OdonTeck
CONSULTING GROUP

Esmalte vestibular

Paso 5 de construcción

1. Capa final de resina de esmalte, delgada y uniforme
2. Alisa con pincel humedecido en resina sin carga
3. Aplica gel de glicerina y cura para eliminar la capa inhibida
4. Fotopolimerización final por vestibular y palatino

OdonTeck
CONSULTING GROUP

Acabado y pulido

La diferencia entre bien y excelente

1. Macroforma: ángulos de transición y líneas de reflexión con discos
2. Microtextura: surcos horizontales con fresa de grano fino
3. Secuencia de discos y gomas de grueso a extrafino
4. Brillo final con pasta y cepillo o fieltro

OdonTeck
CONSULTING GROUP

Errores comunes

Y cómo evitarlos

1. Color tomado tarde (diente deshidratado): restauración demasiado clara
2. Esmalte vestibular grueso: resultado grisáceo y sin vida
3. Incrementos gruesos: curado incompleto y contracción
4. Pulido omitido: pérdida de brillo y tinción temprana

OdonTeck
CONSULTING GROUP

Checklist de la cita

Para imprimir junto a la unidad

1. Color tomado y fotografiado antes de aislar
2. Llave de silicona verificada
3. Aislamiento absoluto
4. Protocolo adhesivo completo
5. Capas: palatina → proximales → dentina → efectos → esmalte
6. Oclusión revisada, acabado y pulido en secuencia