

1. Identificação da obra

CLIENTE	CARDIMIX
OBRA	Homologação de insumos - (Areias cimento e aditivos)
ENDEREÇO	-
FAMÍLIA/TRAÇO	CURVA 15

2. Propriedades do Concreto

USO	-
FCK	-
SLUMP	-
RELAÇÃO A/C	1,05
TEOR DE ARGAMASSA	52,99 %
CONSUMO DE CIMENTO	175 kg/m³
DMC	19 mm

3. Composição do Traço

Material	Materiais (kg/m³)	M.E (γ kg/dm³)	Procedência
Cimento	175	3,06	CSN
Adicao	0	2,9	-
Areia 1	990	2,63	ALUISIO
Areia 2	0	2,6	-
Areia 3	0	2,58	-
Brita 0	310	2,84	COPLAN
Brita 1/2	0	2,78	-
Brita 1	723	2,87	COPLAN
Agua	184	1	REDE
Aditivo 1	1,32	1,11	SIKA
Aditivo 2	0	1,08	-

4. Observações Técnicas

- Não adicionar água ao concreto sem autorização técnica.
- Traço válido conforme materiais especificados.
- Controle tecnológico conforme ABNT NBR 12655.

Responsável técnico
-

Assinatura