TM TEKNİK MEKANİK

★ ABONELERE ÖZEL

Çelik Muadil Tablosu

EN · DIN · AISI · JIS

"Çizimde AISI 4140 yazıyor, bizde ne alayım?"

2	Yapı ve karbon çelikleri	S235JR · C45
3	Alaşımlı ve rulman çelikleri	42CrMo4 · 100Cr6
4	Takım çelikleri	1.2379 · 1.2344
5	Paslanmaz çelikler	304 · 316L
6	Dökme demir + uyarılar	GG25 · GGG40

24 malzeme · 4 standart · tek tabloda

kaydet · kaydır →

Teknik Mekanik abonelerine özeldir · lütfen abone olmayanlarla paylaşmayın

Yapı ve karbon çelikleri

W.-Nr.	EN / DIN adı	AISI / SAE	JIS
1.0038	S235JR eski: RSt37-2	A36	SS400
1.0401	C15 sementasyon	1015	S15C
1.0402	C22	1020	S20C
1.0503	C45 C45E = Ck45 (1.1191)	1045	S45C
1.0601	C60	1060	–

Kaynak: üretici muadil tabloları (Misumi, Mitsubishi, Star Rapid)

Teknik Mekanik abonelerine özeldir · lütfen abone olmayanlarla paylaşmayın

Alaşımlı ve rulman çelikleri

W.-Nr.	EN / DIN adı	AISI / SAE	JIS
1.7131	16MnCr5 sementasyon	5115	–
1.7218	25CrMo4	4130	SCM430
1.7035	41Cr4 ıslah	5140	SCr440
1.7225	42CrMo4 ıslah	4140	SCM440
1.6582	34CrNiMo6 ıslah	4340	SNCM447
1.3505	100Cr6 rulman çeliği	52100	SUJ2

Kaynak: üretici muadil tabloları (Misumi, Mitsubishi, Star Rapid)

Teknik Mekanik abonelerine özeldir · lütfen abone olmayanlarla paylaşmayın

Takım çelikleri

W.-Nr.	EN / DIN adı	AISI / SAE	JIS
1.2379	X153CrMoV12 soğuk iş	D2	SKD11
1.2363	X100CrMoV5 soğuk iş	A2	SKD12
1.2510	100MnCrW4 soğuk iş	O1	SKS3
1.2344	X40CrMoV5-1 sıcak iş	H13	SKD61
1.3343	HS6-5-2 yüksek hız	M2	SKH51

Kaynak: üretici muadil tabloları (Misumi, Mitsubishi, Star Rapid)

Teknik Mekanik abonelerine özeldir · lütfen abone olmayanlarla paylaşmayın

Paslanmaz çelikler

W.-Nr.	EN / DIN adı	AISI / SAE	JIS
1.4301	X5CrNi18-10 östenitik	304	SUS304
1.4305	X8CrNiS18-9 otomat	303	SUS303
1.4401	X5CrNiMo17-12-2 östenitik + Mo	316	SUS316
1.4404	X2CrNiMo17-12-2 düşük karbon	316L	SUS316L
1.4021	X20Cr13 martenzitik	420	SUS420J1
1.4125	X105CrMo17 martenzitik	440C	SUS440C

Kaynak: üretici muadil tabloları (Misumi, Mitsubishi, Star Rapid)

Teknik Mekanik abonelerine özeldir · lütfen abone olmayanlarla paylaşmayın

Dökme demir ve uyarılar

W.-Nr.	EN / DIN adı	AISI / SAE	JIS
0.6025	EN-GJL-250 eski: GG25 · lamel	A48 No.35B	FC250
0.7040	EN-GJS-400-15 eski: GGG40 · küresel	60-40-18	FCD400

Muadil ≠ birebir aynı
Kimyasal bileşim, mekanik değerler ve teslim durumu standarttan standarda farklıdır.

Kritik parçada sertifika iste
Malzeme sertifikasında (EN 10204 3.1) değerleri kontrol et.

Isıl işlem ayrı konu
Aynı çelik, farklı ısıl işlemle bambaşka sertlikte gelir.

Kaynaklar arasında fark olabilir
Bazı tablolar farklı muadil gösterir; tasarımda standarda bak.

Kaynak: üretici muadil tabloları (Misumi, Mitsubishi, Star Rapid)

kaydet · paylaş

Teknik Mekanik abonelerine özeldir · lütfen abone olmayanlarla paylaşmayın