Mofort 摩垒

1410×1060 重型连续缠绕纸箱系列标准产品规格书

Heavy-Duty Continuous-Wrap Box · Box-1410-4L / 5L / 6L / 7L · 替代木箱与金属围板箱

一、产品矩阵（4~7 层标准生产跨度）

项目	4L 轻载型	5L 经济型	6L ★ 旗舰型	7L 重载型
型号	BOX-1410-4L	BOX-1410-5L	BOX-1410-6L	BOX-1410-7L
内尺寸	1410×1060 mm	1410×1060 mm	1410×1060 mm	1410×1060 mm
缠绕层数	4 层	5 层	6 层	7 层
外纸层	4 层 69# 牛卡 (337g)	5 层 69# 牛卡 (337g)	6 层 69# 牛卡 (337g)	7 层 69# 牛卡 (337g)
瓦楞芯纸层	4 层 A 楞 33# 芯 (160g)	5 层 A 楞 33# 芯 (160g)	6 层 A 楞 33# 芯 (160g)	7 层 A 楞 33# 芯 (160g)
复合内纸层	1 层 180# 湿压纸 (90#+90#)	1 层 180# 湿压纸 (90#+90#)	1 层 180# 湿压纸 (90#+90#)	1 层 180# 湿压纸 (90#+90#)
纸板单边厚度	21.0 mm	26.0 mm	31.0 mm	36.0 mm
空箱折叠厚度	≤ 54 mm	≤ 64 mm	≤ 74 mm	≤ 84 mm
推荐载重	≤ 800 kg	≤ 1200 kg	≤ 1500 kg	≤ 2000 kg
静载顶压 BCT	详见选型计算书	详见选型计算书	详见选型计算书	详见选型计算书
边压强度 ECT	详见选型计算书	详见选型计算书	详见选型计算书	详见选型计算书
长边外鼓量	详见样箱测试记录	详见样箱测试记录	详见样箱测试记录	详见样箱测试记录
推荐堆码	1+2 层	1+3 层	1+3 层	1+4 层

注：纸板单边厚度按公式 x = N×5.0 + 1.0 mm 计算（N 为缠绕层数）；空箱折叠厚度按 T = 2x + 12 mm 计算。BCT、ECT、长边外鼓量与推荐载重为按型号与堆放条件核定的参数，具体数值以《选型计算书》与样箱测试记录为准。受内芯模具回转空间限界，本系列标准生产跨度为 4 至 7 层。

二、结构特点

项目	说明
连续缠绕	单面瓦楞纸板在旋转芯轴模具上逐层环绕、连续高压胶合一体成型，圆周方向无纵向搭接缝
角部机械铰链	箱体 4 角预压平整斜角面并压制双平行深压痕，作为折叠旋转铰链；斜角面板在 180° 对折时形成三角形避空腔体
复合内纸	1 层 180# 湿压纸（90#+90#），湿压成型后与瓦楞芯层复合；180° 折叠处内纸层连续不断开
锁紧拉紧盖	模切八角型天地盖 + 4 组预粘拉紧片，随箱出厂；堆码后利用对角几何拉力保持箱口闭合
矩形抗鼓凸	针对 1410 mm 长边在装载后的侧向鼓凸，通过连续缠绕与内纸配比形成长边变形约束
适用场景	铸锻件、汽车零部件、树脂粒料、化工粉体等重型散货；替代木箱与金属围板箱

三、选型与订购说明

项目	说明
选型依据	按单箱货物重量、堆放层数、运输方式与储存周期核定；询价时请提供货物净重、比重/体积密度、堆放层数、运输方式与储存周期
载重核定	表中推荐载重为常规工况设计值，高湿、长途海运、多层堆码等工况需重新核定，详见《选型计算书》
内衬选配	标准 PE 内衬 / 高阻隔内衬可选，食品级或耐化学（价格另询）
托盘	可适配 1410×1060 mm 托盘及客户指定规格（可定制）
附件	拉紧片 + 八角天地盖 + 折叠角护件（价格另询）
价格	按需询价，价格随订单量与配置浮动

使用提示：本系列为工业散货重型纸箱，不适用于盛装液体。液体介质请选用 1000L 液体系列（IBC-7P / 8P / 9P）。