Mofort 摩垒

1000L 液体系列标准产品规格书

Paper IBC · 连续无缝缠绕 · 湿压成型内衬

一、产品矩阵

项目	IBC-7P（标准型）	IBC-8P（重载型）	IBC-9P（特重型）
推荐充装比重	≤1.0 g/cm³	1.0 ~ 1.2 g/cm³	1.2 ~ 1.4 g/cm³
额定容积	1,000 L	1,000 L	1,000 L
内部有效尺寸	1003×1003×1000 mm	1003×1003×1000 mm	1003×1003×1000 mm
缠绕层数	7 层	8 层	9 层
瓦楞层数	7 层 A 楞	8 层 A 楞	9 层 A 楞
外面纸	69# 高强牛卡 337 g/m²	69# 高强牛卡 337 g/m²	69# 高强牛卡 337 g/m²
瓦楞芯纸	33# 高强芯 160 g/m²	33# 高强芯 160 g/m²	33# 高强芯 160 g/m²
复合内纸层	1 层 180# 湿压纸 (90#+90#)	1 层 180# 湿压纸 (90#+90#)	1 层 180# 湿压纸 (90#+90#)
纸板单边厚度	36 mm	41 mm	46 mm
空箱折叠总厚度	≤84 mm	≤94 mm	≤104 mm
外部套筒尺寸	1060×1060 mm	1070×1070 mm	1080×1080 mm
托盘适配	1100×1100 mm（可定制）	1100×1100 mm（可定制）	1100×1100 mm（可定制）
动态运输堆码	1+1 层（双层）	1+1 层（双层）	1+1 层（双层）
排料口	底置 φ85 mm（距底 105 mm）	同左	同左
额定载重	按工况核定	按工况核定	按工况核定
静载顶压 BCT	详见选型计算书	详见选型计算书	详见选型计算书
边压强度 ECT	详见选型计算书	详见选型计算书	详见选型计算书
满水腰部侧胀	详见样箱测试记录	详见样箱测试记录	详见样箱测试记录

选型建议：按实际液体比重对照上表推荐区间选择型号。比重超过 1.4 g/cm³ 的介质超出本标准系列适用范围，请联系工程团队单独核定；如需特定载重、堆码层数与运输条件下的载荷数据，请索取对应型号的《选型计算书》。

二、结构与材料

项目	说明
结构	连续无缝缠绕一体成型，无接缝、无钉合、无金属框架；八角截面（4 主面 + 4 斜角面）
折叠原理	双平行压痕线 + 斜角避空腔体，实现 180° 平折，折叠后无回弹变形
复合内纸	1 层 180# 湿压纸（90#+90#），湿压成型后与瓦楞芯层复合；180° 折叠处内纸层连续不断开
内衬	标准 PE 内衬 / 高阻隔内衬可选，食品级或耐化学
托盘	适配 1100×1100 mm 托盘（可定制）
附件	拉紧片 4 组 + 上盖 + 三角盒（价格另询）

三、认证与检测

项目	说明
运输测试	1000L 瓦楞纤维板复合 IBC 包装件（样品质量 1000.0 kg）按 ISTA 3E 完成运输测试，报告编号 2026-Y009-211，六项试验全部通过
检测机构	中包测试技术（无锡）有限公司 · ISTA 会员实验室 ID 11370 · CNAS L21623（实验室资质编号，非产品认证）
体系认证	BRCGS、FSSC 22000、ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、HALAL、Kosher（按需提供，请向业务索取）
检测报告	内衬袋迁移物、双酚 A、壬基酚、三聚氰胺、重金属、矿物油 MOAH/MOSH、微生物等（按需提供）
环保	100% 可回收纸基；空箱折叠节省约 80% 仓储空间；免熏蒸出口

四、适用场景

食品级液体（果汁、糖浆、食用油、酱料）、化工液体（清洗剂、表面活性剂、水性涂料）、工业液体（润滑剂、防冻液、车用尿素）等散装液体的仓储与运输。替代铁桶、塑料桶与一次性吨袋，适用于国内干线、海运出口与非危化品工况。