наименование испытательного центра (лаборатории)

ООО "ВНИИСТРОМ-НВ"

в составе 140050, п. Красково, Московская обл., ул. К. Маркса, 117

наименование и адрес юридического лица

Аттестат аккредитации №

POCC RU.0001.21CA07

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 149И

от « <u>12</u> сентября 2016 г.

Наименование продукции Плитка керамическая глазурованная Граните Вуд Классик Софт Бьянко ООО «ФРИЛАЙТ» Заявитель Россия, Калужская область, Боровский р-н, г. Балабаново, ул. Коммунальная, д. 2 Определение показателя: «удельное объемное электрическое сопротивление», «удельное поверхностное электрическое сопротивление», Цель испытаний «кислотостойкость», «химическая стойкость» Сведения об испытанных образцах 3 образца плитки керамической глазурованной Граните Вуд Классик Софт Бьянко, форматом 1200х195 мм Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории) 16.160И ΓΟCT P 53734.2.3-2010, ΓΟCT 27180-2001, ΓΟCT 473.1-81, ΓΟCT Методика испытания: 6141-91, п. 1.4.10. 25.08.2016 г. – 07.09.2016 г. Дата испытания

Результаты испытаний приведены в приложениях

№1 на 1 листе

- Испытанные образцы плитки керамической глазурованной Граните Вуд Классик Софт Бьянко по показателю «химическая стойкость» соответствуют требованиям ГОСТ 6141-91 «Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия», п. 1.4.10.
- «Кислотостойкость» испытанных образцов керамической глазурованной Граните Вуд Классик Софт Бьянко составила 97,87 % в соответствии с ГОСТ 473.1-81 «Изделия химически стойкие и термостойкие керамические. Метод определения кислотостойкости».
- «Удельное объемное электрическое сопротивление» испытанных образцов плитки керамической глазурованной Граните Вуд Классик Софт Бьянко составило: 297 МОм*м.
- «Удельное поверхностное электрическое сопротивление» испытанных образцов плитки керамической глазурованной Граните Вуд Классик Софт Бьянко составило: 16,4 ГОм.

Руководитель испытательной лаборатории

Результаты испытаний:

А.А. Куприна

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Образцов плитки керамической глазурованной Граните Вуд Классик Софт Бьянко.

Дата проведения испытаний: 25.08.2016 г. – 07.09.2016 г.

Маркировка образцов ИЦ: 16.160И

| № п/п | Измеряемый показатель испытываемой продукции | Единица измерения | обозначение нормативной документации на испытание (раздел, пункт) | Результаты испытаний (значение показателя) |
|-----------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Удельное объемное электрическое сопротивление (диаметр внутреннего контактного электрода = 30,5 мм расстояние между контактными электродами = 13,25 мм) | МОм*м | ГОСТ Р 53734.2.3-2010 | Испытание №1: 654; Испытание №2: 44; Испытание №3: 194 Среднее значение: 297 |
| 2 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление (диаметр внутреннего контактного электрода = 30,5 мм расстояние между контактными электродами = 13,25 мм толщина тестируемого образца = 10,3 мм) | ГОм | ГОСТ Р 53734.2.3-2010 | Испытание №1: 18,28; Испытание №2: 6,68; Испытание №3: 24,34 Среднее значение: 16,4 |
| 3 | Химическая стойкость | % | ГОСТ 27180-2001, п.13 | Образцы выдержали испытания без потери блеска глазури, без изменения цветового тона и без изменения декоративного покрытия |
| 4 | Кислотостойкость: | % | ГОСТ 473.1-81 | 97,87; 97,85; 97,88 Среднее значение: 97,87 |

Испытания провели:

Ведущий научный сотрудник

Ведущий научный сотрудник

Н.П. Кордюков

А.Н. Сапелин

ВНИИСТРОМ-НВ