PE		Polietylen
PE – HD		Polietylen wysokiej gęstości
PB	tworzywa sztuczne	Polibutylen
PE-X		Polietylen sieciowany
PE-RT		Kopolimer oktanowy etylenu o podwyższonej odporności na temperaturę
PP-B		Kopolimer Blokowy Polipropylenu
PP-H		Homopolimer Polipropylenu
PP-R		Polipropylen randomowy
PVC-U		Polichlorek winylu twardy (nieplastyfikowany)
PVC-C		Chlorowany polichlorek winylu
PEX/Al/PEX PEX/Al/PE-RT PEHD/Al/PEX		Rury wielowarstwowe zbudowane na bazie polietylenu i warstwy aluminium
PP-R/Al/PP-R		Rury polipropylenowe stabilizowane warstwą aluminium (rury STABI)
PP-RCT/PP-GF/PP-R		Rury polipropylenowe stabilizowane włóknem szklanym
-		stal ocynkowana
-		stal nierdzewna
Cu		miedź

Rury łączniki muszą mieć dopuszczenia do zastosowania w budownictwie, oraz atest Higieniczny wydanego przez Państwowy Zakład Higieny.

Ciśnienie robocze instalacji, p_{rob} (lub p_{oper})
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.

Ciśnienie dopuszczalne instalacji
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.

Ciśnienie próbne, $p_{próbne}$
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

Ciśnienie nominalne PN
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C.

Temperatura robocza, t_{rob} (lub t_{oper})
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C.

Średnica nominalna (DN lub d_n)
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.

Nominalna grubość ścianki rury (e_n)
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur. Jest on wyrażony zależnością:

$$S = \frac{d_n - e_n}{2e_n}$$

gdzie:
d_n - średnica nominalna zewnętrzna,
e_n - nominalna grubość ścianki.

Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki.

$$SDR = \frac{d_n}{e_n}$$

gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).

UWAGA: relacja między S i SDR jest następująca:

$$SDR = 2S + 1$$