ООО «ЭВАКЕМ ТЕХНОЛОГИИ»
420029, РФ, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, 3А
E: info@evachem.ru
T: 8 (843)-203 32 32

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая лабораторией
химического анализа-НИЦ
ООО «Эвакем Технологии»
_____А.В.Белоусова

ДЛЯ ПАСПОРТОВ КАЧЕСТВА ООО «ЭВАКЕМ ТЕХНОЛОГИИ» г.АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛ.ГАФИАТУЛЛИНА 3А оф ис 101, т (843) 202 20 78 (доб.103)

11.10.2024 г.

Протокол испытаний №169

1.	Испытательная организация, рег. номер	ООО «Эвакем Технологии» Аттестат аккредитации №ИЛ 024-21 от 21.01.2021 в системе ТЭКСЕРТ. Действителен до 28.01.2026 г.
2.	Адрес нахождения	420029, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, 3А
3.	Заявитель на проведение испытаний	ООО «НефтеГазХим» 117485 г. Москва, у. Бутлерова, д. 7Б, ап 155
4.	Наименование объекта испытаний	**Деэмульгатор ДЭМ 105, марка В** Партия № 3 Дата производства: 8.10.2024
5.	Обозначение нормативной или технической документации	ТУ 20.59.59-105-73860816-2023
6.	Код ОКПД2; код ТН ВЭД ЕАЭС	20.59.59.900; 3811 90 000 0
7.	Дата приема образца	11.10.2024г
8.	Вид испытаний	На соответствие требованиям ТУ 20.59.59-105-73860816-2023

evachem
chemical company

Результаты испытаний на соответствие НД или технической документации:

№ п/п	Наименование показателей	Нормативные документы на метод испытаний	Нормативные показатели	Результаты анализа
1.	Внешний вид	По п. 6.3. ТУ 20.59.59-105-73860816-2023	Однородная жидкость от бесцветного до темно-коричневого цвета	Однородная жидкость желтого цвета.
2.	Плотность при 20 град. С, г/см^3, в пределах	ГОСТ 18995.1	0,920±5%	0,917
3.	Массовая доля активного вещества, %, в пределах	По п. 6.5. ТУ 20.59.59-105-73860816-2023	50±5,0	48,63
4.	Кинематическая вязкость при 20°С, мм^2/с, не более	ГОСТ 33-2016	80	17,87
5.	Кинематическая вязкость при минус 40°С, мм2/с, не более	ГОСТ 33-2016	1000	211,67
6.	Температура застывания, °С, н выше	ГОСТ 20287-2023	Минус 50°С для Сибирского региона; минус 40 0С для Урало-Поволжского региона; минус 30°С для Южного региона	Минус 50 не застыл
7.	Коррозионная агрессивность товарной формы реагента для стали марки Ст.3 при 20°С, г/м2*час, не более	ГОСТ Р 9.905-2007	0,089 для фонда скважин; 0,125 для остальных направлений	0,053

evachem
chemical company

8.	Массовая доля хлорорганических соединений, мкг/г (ppm)	ГОСТ 33342-2015	Отсутствие	Соответствует Отсутствует
9.	Растворимость/диспергируемость в минерализованной воде	По п. 6.10. ТУ 20.59.59-105-73860816-2023	От растворимого до не диспергируемого	Соответствует Не диспергируем
10.	Растворимость/диспергируемость в нефти	По п. 6.10. ТУ 20.59.59-105-73860816-2023	От растворимого до не диспергируемого	Соответствует Растворим

Физико-химические показатели и показатели пожароопасности:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Нормативные документы на метод испытаний
1.	Температура застывания, °С	Минус 50 не застыл	ГОСТ 20287-2023
2.	Плотность при 20 °С, г/см^3	0,917	ГОСТ 18995.1-73
3.	Кинематическая вязкость при 20 °С, мм^2/с	17,87	ГОСТ 33-2016
4.	Температура вспышки в закрытом тигле	12	ГОСТ 12.1.044-89

Используемые средства измерений и испытательное оборудование:

Весы электронные лабораторные HR-250AZG зав.№6A7705603, св. о поверке № С-АМ/31-01-2024/316892453 до 30.01.2025 г.

Шкаф сушильный с конвекцией ULAB UT-4620, зав.№10828, протокол аттестации №28-6434721 до 24.01.2026 г.

Криотермостат жидкостный LOIP FT-205-25 зав.№120, протокол аттестации № 108-6436038 до 01.05.2026 г.

Вискозиметр капиллярный стеклянный ВПЖ-2м ø 0,73 мм (зав.№1847), поверен до 01.08.2026 г.

Термометр ТЛ-4, 0-55°С, зав.№ 1360, поверен до 06.03.2026 г.

Секундомер электронный СЧЕТ-1М, Зав.№ 4227.06.21 св. о поверке №С-АМ/30-01-2024/218605502 до 29.01.2025 г.

Ареометр АОН-1 940-1000 кг/м^3, зав.№ 7240 поверен до 09.01.2026 г.

Термостат вискозиметрический жидкостный LOIP LT-912, зав.№350, протокол аттестации №27-6434721 24.01.2026 г.

Вискозиметр капиллярный стеклянный ВПЖ-2м ø 1,31 мм (зав.№3965), поверен до 21.01.2028 г.

Термометр ТН-8М, зав.№356, первичная поверка до 08.2025 г.

Автоматический аппарат ТВЗ-ЛАБ-01, зав.№ 865, протокол аттестации № 01-31072024 до 30.07.2026 г.

Автоматический аппарат для определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов АРН-ЛАБ-03 зав.№ 2510 протокол аттестации № 29-6434721 до 24.01.2026г.

Анализатор CLORA, зав.№ BT200922005, св. о поверке № С-АМ/31-01-2024/317364128 до 30.01.2025 г.

Протокол составил **Старший лаборант химического анализа** **Дата подписания протокола**	**Чернышова Е.М.** **11.10.2024**

Дополнительная информация:
- результаты испытаний распространяются только на предоставленные к исследованию образцы.
- отпечатано в 2-х экземплярах. Один экземпляр, передан заказчику, второй экземпляр хранится в химико-аналитической лаборатории ООО «Эвакем Технологии».
- протокол испытаний / копии протокола испытаний без подписи не действительны.
- частичная перепечатка протокола не допускается.