ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Эксперт»
121087, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул Барклая, д. 6 стр. 5, пом. 8н
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ66 от 2023-06-05

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Эксперт»
_____ О.Д. Марченко
«27» Июня 2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
(исследований)
№51164-ЭКС/24 от 27.06.2024

1	Объект	Деэмульгатор серии "ДЭМ 105"
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «НефтеГазХим», Адрес: 117485, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 7Б, АП.155, ИНН: 9728082710, ОГРН: 1227700867756
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «НефтеГазХим», Адрес: Россия, 117485, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 7Б, АП.155, ИНН: 9728082710, ОГРН: 1227700867756
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 51164 от 16 Мая 2024 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	17 Мая 2024 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	28 Мая 2024 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	31 Мая 2024 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 2458-105-73860816-2023
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Внешний вид	Однородная жидкость от бесцветного до темно-коричневого цвета	Соответствует требованию	ТУ 2458-105-73860816-2023
2.	Плотность при 200 °С, г/см^3	0,920 ± 5%	0,922	ТУ 2458-105-73860816-2023
3.	Массовая доля активного вещества, % масс.	45 ± 4,5	47	ТУ 2458-105-73860816-2023
4.	Кинематическая вязкость, мм^2/с, не более: - при плюс 20 °С - минус 40 °С	 80 1000	 62 895	ТУ 2458-105-73860816-2023
5.	Температура застывания, °С, не выше: - для сибирского региона - для урало-поволжского региона - для южного региона	 Минус 50 °С Минус 40 °С Минус 30 °С	Соответствует требованию	ТУ 2458-105-73860816-2023
6.	Коррозионная агрессивность товарной формы для стали м. Ст.3 при 200 °С в течение 24 часов, г/(м^2·ч), не более - для фонда скважин - для остальных направлений	 0,089 0,125	 0,088 0,115	ТУ 2458-105-73860816-2023
7.	Массовая доля хлорорганических соединений, мкг/г (ppm)	Не допускается	Отсутствует	ТУ 2458-105-73860816-2023
8.	Растворимость и диспергируемость в минерализованной воде/нефти	От растворимого до не диспергируемого	Соответствует требованию	ТУ 2458-105-73860816-2023

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Деэмульгатор серии "ДЭМ 105", **выпускаемый** Обществом с ограниченной ответственностью «НефтеГазХим», Адрес: Россия, 117485, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул. Бутлерова, д. 7Б, АП.155, ИНН: 9728082710, ОГРН: 1227700867756, **соответствует:** ТУ 2458-105-73860816-2023.

Исполнитель А.В. Самохина

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Эксперт».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.