PROCESS SPECIFICATION

Công đoạn: Polishing - Connector Số PS: 4-OP-528-4-PS-011-0029 Ver: 09

Tên tài liệu: Mài SC/SPC 36 ferrule (Magetsuyo) Tài liệu tham khảo: 4-OP-528

1. Phương pháp thực hiện

Chế độ mài	Jig mài Ferrule	Số lượng mài 36	Quy trình mài	Lực siết ốc (kgf.cm)
PC AdPC SPC UPC	Jig.	g 36 g 24 mài lại	Bước 1: Gá ferrule vào jig mài - Đặt ferrule sát vào rãnh chữ V - Sử dụng ngón tay giữ chặt gờ ferrule và siết ốc sao cho gờ ferrule sát bề mặt jig Bước 2: Tiến hành mài sản phẩm trên máy mài - Mài mới: tiến hành các bước trên máy mài theo hạn mục 2 bên dưới + Sau bước mài 1 keo Epotek phải được mài hết, nếu không hết xả ra kiểm keo thân và gá lại chạy thêm từ 20 ~30 giây bước mài 1 rồi chuyển sang bước 2, hay tháo ra chờ mài jig kế tiếp + Vệ sinh bề mặt ferrule và giấy mài sau mỗi bước mài theo PS: 000-4-PS-011-0029 + Kiểm soát số lần sử dụng giấy mài máy mài theo PS: 000-5-PS-011-0009 - Mài lại: tiến hành các bước trên máy mài theo hạn mục 3 bên dưới + Sử dụng đế gá kim loại để cân bằng chiều dài ferrule trước khi mài lại + Sử dụng dummy ferrule cho đủ số lượng ferrule yêu cầu cho quá trình mài lại *Quy định: Trong quá trình thao tác, không được tác động đến nhãn serial (viết, làm dơ, làm nhăn, làm nhòe, dính nước) vì nhãn serial này sẽ được giao cho khách hàng	4.0

2. Điều kiện mài mới

Chương trình mài	Bước mài	Giấy mài		Đĩa sắt	Dung	Đĩa cao	Lực mài	Vòng quay	Thời gian	Số lần/ giấy
	Du O C III ai	Loại	Màu sắc	Dia sat	dịch	su	(g)	(rpm)	(giây)	mài
1-029	1	D-9 (PST0103)		mặt sau đĩa kim loại (+0.1)	Nước RO	540/500	1500±200	230±20	90±10	15
	2	D1 (PST0102) Hay (PST0057)				510	6700±200	240±20	150±10	4
	3	NFS001 SiO2 0.02um (PST0049)			mặt sau đĩa kim loại		540	5400±200	220±20	130±10
									1	

Người ban hành: Bung NV	Người kiểm tra: Tu NV	Người nhận:	Сору	Trang
Ngày: 9-Sep-2024	Ngày hiệu lực theo DMS	Ngày:	N/A	1/2

Confidential FOV 's property, do not take out without FOV BOM's approval

PROCESS SPECIFICATION

3. Điều kiện mài lại

* Sử dụng jig 24 cho quá trình mài lại

3.1 Lỗi vỡ nhỏ , xước ...

Số lượng mài lại : 12 ferrule

Chương	Bước mài	Giấy mài		Đĩa sắt	Dung	Đĩa cao	Lực mài	Vòng quay	Thời gian	Số lần/ giấy mài 10
trình mài	buoc mai	Loại	Màu sắc	Dia Sat	dịch	su	(g)	(rpm)	(giây)	
2-029	1	D1 (PST0102)				510	2200 ± 200	220 ± 20	120 ± 10	10
	!	Hay (PST0057)		+0.1	Nước	310	2200 ± 200	220 ± 20	120 ± 10	10
	2	NFS001 SiO2 0.02um (PST0049)		mặt sau đĩa kim loại (+0.1)	RO	540	2000 ± 200	220 ± 20	120 ± 10	4

3.2 Lỗi vỡ lớn ,rớt inter , 2 mặt phẳng ...

Số lượng mài lại : 12 ferrule

Chương	Bước mài	Giấy mài		u sắc Đĩa sắt Dung dịch		Đĩa cao	Lực mài	Vòng quay	Thời gian	Số lần/ giấy mài 20 10
trình mài	Du O Ciliai	Loại	Màu sắc			su	(g)	(rpm)	(giây)	mài
3-029	1 1	D-30 (PST0038)hoặc(PST0118)			Niméra	540	1800 ± 200	200 ± 20	30 ± 10	20
	2	D1 (PST0102)		+0.1		510	2200 ± 200	220 ± 20	120 ± 10	10
		Hay (PST0057)			Nước RO	310	2200 ± 200	220 ± 20	120 ± 10	
	3	NFS001 SiO2 0.02um (PST0049)		mặt sau đĩa kim loại (+0.1)		540	2000 ± 200	220 ± 20	120 ± 10	4

3.3. Kiểm tra chiều dài ferrule trước và sau mài lại

Lỗi endface	Tiêu chuẩn chiều dài ferrule (mm)	Kiểm tra chiều dài ferrule trước khi mài lại	Kiểm tra chiều dài ferrule sau khi mài lại
Xước , vỡ nhỏ		L≥ 7.88 mm	Không cần
Vỡ lớn , mài không hết , 2 mặt phẳng , rớt inter	7.85mm ≤ L ≤ 8.00mm	L ≥ 7.90 mm	Không cần

PROCESS SPECIFICATION									
Công đoạn:	Công đoạn: Polishing - Connector Số PS: 4-OP-528-4-PS-011-0029								
Tên tài liệu:	rên tài liệu: Mài SC/SPC 36 ferrule (Magetsuyo) Tài liệu tham khảo: 4-OP-528								
	LỊCH SỬ THAY ĐỔI								
Ngày	Người phụ	Phiên bản	ay đổi	Lý do	Người yêu cầu				
11947	trách	T THOTT DATE	Nội dung cũ	Nội dung mới		1194 51 7 54 544			
23-Oct-24	KhoaTD	9	-	- Thêm quy định đối xử với nhãn serial	Update theo nhãn serial mới	TânNDD			
9-Sep-24	Bung NV	8	-	- Làm rõ mục kiểm keo sau bước 1	-	Tu NV			
25-Jun-24	Bung NV	7	Số lần mài giấy bước 2 : 6 lần	Số lần mài giấy bước 2 : 4 lần	Cập nhật lại theo phatom và giảm lỗi vỡ	Tu NV			
13-May-24	Bung NV	6	Mục 2. Điều kiện mài mới Bước mài 2 : Hay (PST0048)-Tím Đậm	Mục 2. Điều kiện mài mới Bước mài 2 : Hay (PST0057)- Tím	Giảm tỷ lệ lỗi chip Polishing	Tu NV			
17-May-23	Do TL	5	Lực bước 2 : 6500±200	Tăng lực bước 2 : 6700±200	Ôn định bán kính	Luong TQ			